



Pflege-Balsam für Türen


Protezione invisibile per portoncini di legno

Tipo/Denominazione	Disponibilità	
	Confezioni per pallet	22
	Confezioni	20 l
	Tipo di confezione	Fustino l.
	Codice confezione	20
	Cod. art.	
Balsamo curativo per portoncini	2747	■

Consumo 5 - 10 ml/m² per mano di applicazione



Campi di applicazione



- Cura di portoncini verniciati o laccati
- Cura di elementi in legno trattati con Induline NW-740/05.
- Per finestre verniciate o laccate si prega di utilizzare il prodotto apposito, Pflegebalsam für Fenster.

Caratteristiche

- L'uso regolare del prodotto contribuisce ad allungare gli intervalli di manutenzione e la vita utile delle superfici
- Protezione aggiuntiva dagli agenti atmosferici
- Buona applicabilità su superfici estese
- Influenza minima sulla brillantezza della superficie


Dati tecnici

Leganti	Copolimero acrilato/poliuretano
Densità (20 °C)	Ca. 1,01 g/cm ³

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

Applicazione

Agitare prima dell'uso.
Applicare in direzione della fibra del legno con un panno morbido che non sfilaccia senza lucidare.



Note per l'impiego



Proteggere la superficie fresca da pioggia battente, vento, irraggiamento solare e condensa.
Non applicare sotto irraggiamento solare diretto né su superfici surriscaldate.
Non utilizzare a temperature inferiori a 15 °C.
Tutti i materiali non di legno (ad es. ferramenta, vetro, maniglie ecc.) non devono entrare in contatto con il prodotto ovvero devono essere subito lavate delicatamente con acqua .

- Essiccazione
Ca. 30 minuti
Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.
A temperature più basse, livelli di umidità più elevati o superamento dello spessore massimo, l'essiccazione completa può protrarsi notevolmente!
- Diluizione
Pronto all'uso



Immagazzinamento /
Conservabilità

Almeno 24 mesi nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



Sicurezza

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Contenuto di COV ai sensi della
Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e il loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.