



## OB-008

Морилка на основе льняного масла с длительным временем корректировки, содержит растворители



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	640	96
	Единица упаковки	1 л	5 л
	Тип упаковки	ведро жест.	ведро жест.
	Код упаковки	01	05
	<b>Арт. №</b>		
farblos / бесцветный	2787	■	
intensiv-weiss / ярко-белый (RC-995)	2788	■	
nussbaum / орехово-коричневый (RC-660)	2789	■	
eiche hell / дуб светлый (RC-365)	2790	■	
teak / тик (RC-545)	2791	■	
ebenhholz / эбеновое дерево (RC-790)	2792	■	
silbergrau / серебристо-серый (RC-970)	2793	■	
Sonderfarbtöne / спец. цвета	2794	■	■

### Расход




40 - 80 мл/м<sup>2</sup>

Расход сильно зависит от впитывающей способности древесины и конечной степени шлифовки.

Излишек материала снимать безворсовой хлопчатобумажной салфеткой через 20-30 мин. после нанесения каждого слоя.



### Область применения



- Древесина внутри помещений
- Главным образом хвойная древесина и крупнопористая лиственная древесина (например, дуб)
- Деревянные полы и лестницы
- Мебель и интерьерная отделка
- Для применения под последующее нанесение декоративных покрытий для древесины на основе масел, восков и алкидных смол
- В качестве самостоятельного покрытия: применяется как пропиточное/тонирующее масло для поверхностей, подверженных слабой нагрузке
- Для профессионального применения

### Свойства



- Готовые к применению базовые цвета, которые также можно смешивать друг с другом
- Длительное время корректировки ("открытое время") для нанесения без видимых стыков (на больших поверхностях)
- Насыщенное тонирование
- На основе возобновляемого сырья (льняное масло и натуральная смола)
- Не содержит кобальта и 2-бутаноноксида

### Технические параметры продукта

Время стекания (сек.) в вискозиметре ISO Cup 3	~ 45
Связующее вещество	льняное масло / натуральная смола
Плотность (20 °C)	~ 0,82 г/м <sup>3</sup>

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

### Сертификаты

- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)

### Возможные системные продукты

- [HWS-112 \(1826\)](#)
- [HSO-118 \[eco\] \(7708\)](#)

### Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**  
Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, жиров, веществ, способных нарушать адгезию. Поверхность должна быть предварительно подготовлена технически правильным образом.  
Влажность древесины: 8 - 12 %
- **Подготовка поверхности**  
Полностью удалить загрязнения, жир и старые непрочные покрытия.  
Жирную и смолистую древесину очистить с помощью WV-891 или V-890.  
Шлифовка древесины зерном Р 80 -150.  
Чем грубее шлифовка, тем более насыщенным будет цвет покрытия (при работе с пигментированными вариантами продукта).

### Порядок применения



- **Условия применения**  
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +18 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.

Наносить валиком, кистью, шпателем, падом.



Излишек материала снять безворсовой хлопчатой тканью спустя ~ 20-30 минут после каждого нанесения.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.

#### Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.

Опасность самовоспламенения (DGUV Information 209-046)

Не работать с продуктом на том же рабочем месте, где используются нитроцеллюлозные лаки и морилки; загрязненную продуктом ткань (ветошь, рабочую одежду) собрать в огнеупорный контейнер и утилизировать.

#### ■ Высыхание

От пыли: через 4 часа

Нанесение последующего покрытия распылением: через 6 часов

Нанесение последующего покрытия валиком: через 14 часов

Указанные временные значения получены в ходе практического нанесения при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

#### ■ Разбавление

При необходимости разбавить растворителем Verdünnung V 101 (макс. 2 %).

OB-008 farblos (бесцветный) служит базовым материалом для разбавления и подбора / снижения степени насыщенности цвета.

#### Общие указания

Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для предусмотренной сферы применения.

#### Рабочий инструмент / очистка




Кисть флейцевая, велюровый или мохеровый валик с коротким ворсом (3-5 мм), однодисковая полировальная машина с белым неабразивным падом, тампон марлевый / безворсовая хлопчатобумажная салфетка, шпатель из нержавеющей стали для лакокрасочных материалов

Рабочее оборудование и инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

#### Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

#### Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

#### Указания по утилизации



---

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.