



OB-008-Ölbeize

Rozpúšťadlové moridlo na báze ľanového oleja s veľmi dlhou dobou otvorenia



Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palette	640	96
	Balenie	1 l	5 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	05
	Číslo výrobku		
bezfarebný (predplnenie: 90 %)	2787	■	
intenzívna biela (intensiv-weiß) (RC-995)	2788	■	
orech (nussbaum) (RC-660)	2789	■	
dub svetlý (eiche hell) (RC-365)	2790	■	
tík (teak) (RC-545)	2791	■	
ebenové drevo (ebenhholz) (RC-790)	2792	■	
strieborná sivá (silbergrau) (RC-970)	2793	■	
špeciálne odtiene	2794	■	■

Spotreba

40-80 ml/m²



Spotreba silne závisí od nasiakavosti dreva a od konečného brúsenia. Prebytok materiálu je potrebné po každom pracovnom kroku po cca 20-30 minútach odstrániť bavlnenou handričkou bez žmolkov.

Oblasti použitia



- Obzvlášť pre ihličnaté drevinu a hrubo pórovité drevinu (napr. dub)
- Pre použitie pod produkty s povrchovou úpravou na báze oleja, vosku a alkydových živíc.
- Drevené podlahy a schody
- Nábytok & interiérové vybavenie
- Samostatne: ako impregnačný/farebný olej na málo namáhané povrchy
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Medzi sebou miešateľné, ihneď na použitie pripravené základné farebné odtiene
- Dlhá otvorená doba spracovania pri nadržaní (pri veľkých plochách)
- Intenzívna farebnosť
- Na báze obnoviteľných surovín (ľanový olej & prírodná živica)
- Neobsahuje kobalt a MEKO (zdraviu škodlivé látky)

Informácie o výrobku

Spojivo	Ľanový olej / prírodná živica
Hustota (20 °C)	Cca 0,82 g/m ³

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden**

Ďalšie informácie

- **Farbtonkarte**
- **Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag**



Systémové produkty

- **HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)**
- **HSO-118-High-Solid-Öl [eco] (7708)**
- **Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco] (5290)**

Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntôt a bez uvoľnených nečistôt.
Vlhkosť dreva: 8-12%
- **Príprava podkladu**
Nečistoty, masntotu a uvoľnený starý náter úplne odstráňte.
Masné a živcovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894.
Nechajte rozpúšťadlo dobre vyparčať.
Drevo vybrúste (P 80 - 150).
Čím hrubšie je prebrúsenie dreva, tým intenzívnejší bude farebný odtieň pigmentovaných variánt.

Spracovanie



- **Podmienky pri spracovaní**
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.
Valčekovanie, natieranie, špachtľovanie, padovanie.
Prebytočný materiál je potrebné odstrániť po cca 20 - 30 minútach bavlnenou handričkou bez žmolkov.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



- **Sušenie**
Suchý proti prachu: po cca 4 hodinách
Pre spracovanie procesom striekania: po cca 6 hodinách
Pre spracovanie pomocou valčeka: po cca 14 hodinách
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
- Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Zaistite dobré vetranie.
Nebezpečenstvo samovznietenia (DGUV Information 209-046)
Nesmie sa používať na jednom pracovisku spoločne s NC-lakmi alebo moridlami, špinavý textil (napr. handričky na vytieranie, pracovný odev, zberné nádoby prachu) skladujte v protipožiarnej nádobách a požiariarne bezpečne (pod vodou) zlikvidujte.

- **Riedenie**
V prípade potreby s max. 2 % riedidla V 101. OB-008-Ölbeize bezfarebný je základný materiál na riedenie a na úpravu alebo zjemnenie intenzity farby.

Upozornenie


Výrobky na báze oleja obsahujú prírodné zložky. Tie môžu pod vplyvom UV žiarenia, vylúčenia svetla (tmavé zažltnutie), tepla alebo individuálnych zmien dreva viesť k zmene povrchu. To si vyžaduje osobitnú starostlivosť o povrch, pozrite si informačný list o všeobecných pokynoch na spracovanie olejov a voskov. Biele, pastelové a sivé tóny môžu v krátkom čase stratíť svoju intenzitu. Stáva sa to v závislosti od druhu použitého dreva, zložiek dreva, vystavenia svetlu a teplu. Ak tieto zmeny nie sú žiaduce, odporúča sa morená a svetlostála lakovaná povrchová úprava.

Pracovné náradie / čistenie



Plochý štetec, velúrový alebo mohérový valček s krátkym vlasom (3-5 mm), jednokotúčový stroj s bielou neabrazívnou podložkou, gáza / bavlnená handrička bez žmolkov, špachtľa z nehrdzavejúcej ocele/pružinová špachtľa.
Pracovné prístroje ihneď po použití očistite pomocou riedidla Verdünnung V 101.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Prítom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahrádza posledné vydanie Technického listu.