



## Multi Fill [basic]

### - Multispachtel -

Plniaca a povrchová stierka

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	64	42
	<b>Balenie</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>
	Druh balenia	plastové vedierko	PE-vreце
	Kód obalu	05	20
	<b>Číslo výrobku</b>		
biely (weiß)	2809	■	■
sivý (grau)	2808	■	■
špeciálne odtiene*	2806		■
*Minimálne objednávané množstvo 840 kg			

#### Spotreba

Cca 1,0 kg/m<sup>2</sup>/mm hrúbky vrstvy

Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.



#### Oblasti použitia



- Do interiéru a exteriéru
- Stierková hmota na fasády, poškodené plochy a škáry minerálnych stavebných materiálov (tvárnice, betón, omietky) a stavebných dosiek
- Fasády pod vodoodpudivými nátermi

#### Vlastnosti výrobku

- Rýchle tuhnutie
- Paropriepustný
- Dobrá prílnavosť
- Dá sa vytiahnuť do stratena.
- Vytvrdzuje bez vnútorného pnutia a trhlín
- Brúsiteľné
- Možné farbiť
- Odolný vode, poveternosti a mrazu

#### Informácie o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Zámesová voda	Cca 1,5 - 1,92 l/5 kg Cca 6,0 - 7,5 l/20 kg
Reakcia na oheň	Trieda A1
Pevnosť v tlaku	24 h: cca 3 N/mm <sup>2</sup> 28 d: cca 10 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d)	Cca 3,5 N/mm <sup>2</sup>
Veľkosť zrna	< 0,2 mm

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

#### Systémové produkty

- [Color LA \(6400\)](#)
- [Color PA \(6500\)](#)
- [Color Flex \(2976\)](#)


#### Prípravné práce

- Požiadavky na podklad  
Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.
- Príprava podkladu



Podklad predvhlčiť do matne vlhka.

#### Príprava zmesi




#### ■ Miešanie

Nalejte vodu do čistej nádoby a pridajte suchú maltu.

Dôkladne a rovnomerne miešajte miešadlom asi 3 minúty, až je zmes homogénna a má správnu konzistenciu pre spracovanie.

#### Spracovanie



#### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Nízke teploty predlžujú, vysoké teploty skraccujú dobu spracovania a tuhnutia.

#### ■ Čas spracovania (+20 °C)

Cca 20 minút

Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

Naťahujte do hladka vhodným náradím.

Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

#### Upozornenie pri spracovaní

Nikdy neriedte tuhú maltu vodou ani nemiešajte s čerstvou maltou.

Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

Nepoužívajte v trvale mokrych oblastiach.

Nezatierajte silikátovou farbou.

#### Upozornenie

Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

Vždy vytvorte testovacie plochy!

Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.

#### Pracovné náradie, čistenie




Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

#### Skladovanie

Uschovávať v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov



#### Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

#### Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.