



Quarzgrund

Warstwa szczepna i powłoka na podłoża mineralne o niskiej nasiąkliwości

Formy dostawy		
Ilość na paletce	48	32
Jedn. opak.	5 l	12,5 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
Kod opakowania	05	13
Nr art.:		
2810	■	■

Zużycie



około 0,2 - 0,3 l/m², zależnie od właściwości podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Mineralne podłoża o niskiej chłonności (beton wytwarzany na budowie, układany w szalunkach pokrytych folią, o niskiej nasiąkliwości, całkowicie betonowe stropy z elementów prefabrykowanych, elementy prefabrykowane, wytwarzane w szalunkach stalowych).
- Jako warstwa szczepna pomiędzy "nieprzyjaznym dla tynku" podłożem i nakładanym tynkiem
- Strukturalna powłoka gruntująca
- Na pokrycia ceramiczne

Właściwości



- Zwiększa szorstkość / chwytność
- Wysoka przyczepność
- Biała pigmentacja
- Gruboziarniste wypełnienie
- Materiał odporny na alkalia

Dane techniczne produktu

- W stanie dostarczanym

Kolor	biały
Nośnik	woda
Zawartość fazy stałej	70%
Gęstość (20 °C)	około 1,40 g/ml
Lepkość	około 2000 mPa
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik $s_d < 0,5$ m przy zużyciu 0,25 l/m ²
Największe ziarno	0,7 mm
Odczyn pH	8
Wygląd	biały, pigmentowany

- W stanie przereagowanym

Odporność na alkalia	do odczynu pH = 14
----------------------	--------------------


Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża
Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)
Nie może zawierać szkodliwych soli



Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

■ Aplikacja następnych warstw (+20 °C)

W temp. +20 °C i przy wilgotności względnej powietrza = 65% dalsza obróbka możliwa jest po upływie 12 godzin.

Materiał starannie rozmieszać.

Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Wskazówki wykonawcze

Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękanie spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

■ Schnięcie

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

Wskazówki

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Należy uwzględnić aktualne przepisy.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie




Wałek typu "jagnięca skórka", szczotka

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- [Flächenstreicher \(4540\)](#)
- [Farbrolle FC \(4913\)](#)
- [Rollerbügel \(4449\)](#)
- [Wałek do epoksydów \(5045\)](#)
- [Nylon-Rolle Standard \(5066\)](#)
- [Heizkörperpinsel \(4541\)](#)

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010).

Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

VOC	
Kat. A/a	2010: 30g/l
max.:	1g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność