



Quarzgrund

Адгезионная грунтовка и покрытие для минеральных оснований со слабой впитывающей способностью

Доступные позиции		
Кол-во на палете	48	32
Единица упаковки	5 л	12,5 л
Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.
Код упаковки	05	13
Арт. №		
2810	■	■

Расход

~ 0,2 - 0,3 л/м² в зависимости от основания

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.



Область применения



- Минеральные основания с низкой впитывающей способностью (товарный бетон, залитый в опалубку с использованием полиэтиленовой пленки, массивные бетонные плиты, сборные бетонные элементы, изготовленные с использованием стальной опалубки)
- Адгезионный мост между не подходящей для оштукатуривания поверхностью и наносимой штукатуркой
- Грунтовочное покрытие для придания структуры
- Грунтование керамических облицовочных покрытий

Свойства



- Повышает шероховатость/ сцепляемость
- Высокая адгезионная способность
- С белым пигментом
- С крупнозернистым наполнителем
- Щелочестойкость

Технические параметры продукта


Вещество-носитель	вода
Сухой остаток	70 %
Плотность (20 °C)	~ 1,40 г/мл
Вязкость	~ 2000 мПа·с
Проницаемость для водяного пара	$s_d < 0,5$ м при расходе 0,25 л/м ²
Макс. размер зерна	0,7 мм
Уровень pH	8
Внешний вид	белая жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению работ

- Требования к обрабатываемой поверхности
Поверхность должна быть прочной, сухой, чистой, без пыли и трещин (допускаются волосяные трещины). Не должно быть высолов.

Порядок применения



- Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал.
Равномерно нанести материал кистью, валиком или распылением.

Указания по применению

Строительные дефекты (например, трещины, потрескавшиеся швы, дефектные примыкания, капиллярный



подъем влаги) устранить до начала работ с продуктом. Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом. При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers. ■ Высыхание При +20 °C и относительной влажности воздуха 65% последующая обработка возможна через 12 часов. Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные временные значения.							
Общие указания	При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Соблюдать актуальные технические нормативные положения. Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования. Всегда выполнять пробное нанесение!						
Рабочий инструмент / очистка	Валик из овечьей шерсти, кисть флейцевая, подходящее распылительное оборудование Инструмент очистить водой сразу после использования. Инструменты Remmers ➤ Flächenstreicher (4540) ➤ Farbröle FC (4913) ➤ Rollerbügel (4449) ➤ Валик нейлоновый Nylon-Rolle Profi (5045) ➤ Валик нейлоновый Nylon-Rolle Standard (5066) ➤ Heizkörperpinsel (4541)						
Условия хранения / срок хранения	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.						
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.						
Средства индивидуальной защиты	При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.						
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.						
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве Decopaint (2004/42/EG)	Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/a): макс. 30 г/л (2010). Содержание ЛОС в данном продукте < 1 г/л.						
VOC <table><tr><td>Kat.</td><td>A/a</td></tr><tr><td>2010:</td><td>30g/l</td></tr><tr><td>max.:</td><td>1g/l</td></tr></table>		Kat.	A/a	2010:	30g/l	max.:	1g/l
Kat.	A/a						
2010:	30g/l						
max.:	1g/l						

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что

вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в

договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.