



FL fix

Elastingi plytelių klijai



Atspalvis	Variantai	
	Kiekis ant paletės	36
	Pakuotė	25 kg
	Pakuotės rūšis	Popierinis maišas
	Pakuotės kodas	25
	Artikulo Nr.	
Pilkas/Grau	2817	■

Išėiga



Apie 1,1 kg/m² tepamo sluoksnio milimetrui
Naudojant klijų šukas su 4 mm dantukais: apie 1,5 kg/m²
Naudojant klijų šukas su 6 mm dantukais: apie 2,3 kg/m²
Naudojant klijų šukas su 8 mm dantukais: apie 3,0 kg/m²

Panaudojimo sritys



- Sienų ir grindų keraminių plytelių klijavimui
- Vidaus ir lauko dangoms
- Sausiems, drėgniems ir po vandeniu esantiems plotams
- Kompozitinei hidroizoliacijai

Savybės

- Didelis tempiamasis stipris (C2)
- Elastingumas (S1)
- Padidinta apsauga nuo plytelės slydžio (T) ir labai geras sukibimas
- Ilgesnė klijų atviroji pauzė (E)
- Visiškai mažataršis produktas (GEV-EMICODE EC ⁺Plus)

Produkto duomenys

Vandens sąnaudos	Apie 6,5 l / 25 kg
Tūrinis tankis	Apie 1,3 kg/dm ³
Galima vaikščioti / sandarinti siūles	Maždaug po 12 val.
Klijų sluoksnio storis	Ne didesnis kaip 10 mm
Klijų atviroji pauzė	Apie 30 min. (priklausomai nuo temperatūros)

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.


Galimi sistemos produktai

➤ **MB 2K (3014)**

Pasiruošimas darbui

- **Reikalavimai pagrindui**
Atsparus apkrovai, švarus ir be dulkių.
- **Paruošimas**
Pašalinti atplaišas ir skiedinio likučius.
Išlyginti pagrindą.
Stipriai sugeriančius pagrindus pirmiausia apdoroti produktu „Primer Hydro F“.


Paruošimas



- **Maišymas**
Į švarią talpą įpilti vandens ir suberti sausą skiedinį.
Tinkamu maišytuvu intensyviai maišyti apie 3 min. iki vientisos masės.
Brinkimo laikas apie 3 min.
Tada masę trumpai neskubant pamaišyti tinkamu maišytuvu.



Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Esant aukštesnei temperatūrai, apdorojimo ir kietėjimo trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

■ Apdorojimo laikas (+20 °C)

Apie 3 val.

Sukibimui pagerinti pirmiausia tepti glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti (kontaktinį sluoksnį).

Produktą paskleisti tiesiai ant pagrindo dantytąja mentele.

Dangą kloti ant šviežio skiedinio sluoksnio, lengvai įspaudžiant.

Šviežio skiedinio likučius greitai pašalinti nuo dangos paviršiaus.

Ant siūlių neturi likti jokių skiedinio likučių.

Apdorojimo nurodymai

Nenaudoti ant šildomų arba tiesioginių saulės spindulių veikiamų paviršių.

Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

*Natūralūs užpildai lemia nedidelius vandens poreikio svyravimus. Optimaliausias vandens poreikis priklauso nuo statybvietės ir sluoksnio storio.

Nurodymai

Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei drėgmei.

Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

Darbo įrankiai / valymas



Maišymo įrankis, išlyginamoji mentelė, mentelė, dantytoji mentelė
Įrankius plauti vandeniui, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

Remmers įrankiai

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix AR 170 (4247)**
- **Remmers Quirlex (4282)**

Sandėliavimas / galiojimas



12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.

Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.



Atitikties deklaracija



CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen, Vokietija

UKCA Remmers (UK) Limited

1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB), Jungtinė Karalystė

CE 19/UKCA 22

GBI-P 24-4

EN 12004: 2017-05

2817

Aukštesnius reikalavimus atitinkantys cementiniai plytelių klijai, kuriems būdingas mažesnis plytelių slydis ir ilgesnė atviroji pauzė

Atsparumas ugniai:	E klasė
Pradinis tempiamasis stipris:	$\geq 1,0$ MPa (C2)
Tempiamasis stipris	$\geq 1,0$ MPa (C2)
po panardinimo vandenyje:	
Tempiamasis stipris	$\geq 1,0$ MPa (C2)
po terminio sendinimo:	
Tempiamasis stipris	$\geq 1,0$ MPa (C2)
po cikliško užšalimo ir atitirpimo:	
Ilgesnė atviroji pauzė:	$\geq 0,5$ MPa
tempiamasis stipris	
Slydis:	$\leq 0,5$ mm

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.