



Extraflex

Flexibele tegellijm



Kleuren	Leverbaar
	Aantal per pallet
	VPE
	verpakkingscode
	art.nr.

Verbruik



Ca. 1,1 kg/m²/mm laagdikte
 4 mm tandhoogte: ca. 2,2 kg/m²
 8 mm tandhoogte: ca. 4,4 kg/m²

Toepassing



- Het leggen van keramische wand- en vloertegels
- Binnen en buiten
- Droog, nat en onder water
- Afdichting in combinatie (AiV)

Eigenschappen

- Hoge hechtsterkte (C 2)
- Flexibel (S 1)
- Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
- Zeer lange lijmopentijd (E)

Technische gegevens

Indrukking	> 2,5 mm (S 1)
Schudmaat	ca. 1,4 kg/dm ³
Waterdosering	30% komt overeen met 7,5 ltr / 25 kg
Beloopbaar / invoegen	na ca. 12 uur
Lijmlaagdikte	tot max. 5 mm
Open tijd	ca. 30 minuten afhankelijk van de temperatuur

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Certificaten

➤ Bericht 230009007-6 classificering brandklasse conform EN 13501-1, MPA Dortmund


Mogelijke systeemproducten

- WP Flex 1K (0445)
- Primer Hydro F (2842)
- Remmers tegel-voegmortel
- Remmers vloeregalisatie
- Remmers voegkitten
- Onkoppelingsmat (4301)

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
Uitsteeksels en mortelrestanten verwijderen.
De ondergrond egaliseren.
Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F (art.nr. 2842).

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.
Rijptijd ca. 3 minuten.
Aansluitend de massa met een geschikt mengapparaat langzaam kort doormengen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.
- **Verwerkingstijd (+20°C)**
Ca. 3 uur

Ter verbetering van de hechtsterkte eerst een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.
Het materiaal direct met een geschikte getande spaan aanbrengen.
De tegels in het verse mortelbed onder lichte druk leggen.
De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.
De voegen vrijhouden van mortelrestanten.

Verwerkingstip

Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.
Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Bij vloeren met vloerverwarming een gesloten lijmlaag van 2 mm onder de tegels aanbrengen om de functionaliteit te waarborgen.
Bij het leggen op bestaande, goed hechtende oude tegels voor het aanbrengen van de nieuwe laag een schraaplaag aanbrengen.

Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.



Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



Gereedschap / reiniging


Mengapparaat, spaan, getande spaan



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

CE-markering



Remmers B.V.

Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

09

GBI P 23-2

EN 12004: 2007 + A1: 2012

2819

Lijmen voor tegels - eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding

Brandklasse:	E
Hechttreksterkte na droge belasting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Hechttreksterkte na waterbelasting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Hechttreksterkte na warmtebelasting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Hechttreksterkte na vorst-dooi belasting:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.