



## Induline GW-306 UV stopp

Impregnante a base d'acqua con protettivo del film di vernice



Tonalità di colore	Disponibilità		
	Confezioni per pallet	96	22
	<b>Confezioni</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>
	Tipo di confezione	Fustino l.	Fustino l.
	Codice confezione	05	20
	<b>Cod. art.</b>		
incolore	283310	■	■
tinte miscelate	283358		■


### Consumo

120 - 135 ml/m<sup>2</sup> per mano di applicazione

Variabile in funzione del metodo di applicazione, del tipo di legno e della struttura superficiale.



### Campi di applicazione



- Legno all'esterno senza contatto con il terreno
- Legni di conifera e latifoglia
- Non applicabile su rovere, castagno e iroko
- Elementi in legno a stabilità dimensionale: ad esempio portoncini d'ingresso, finestre e schermi oscuranti
- Per elementi in legno a stabilità dimensionale limitata: ad es. perline, arredo giardino
- Per elementi in legno non a stabilità dimensionale: ad es. recinzioni, strutture a graticcio, coperture per posti macchina, rivestimenti in legno

### Caratteristiche



- Pronto all'uso per applicazione per immersione in vasca o in impianto flow-coating
- Ottima scorrevolezza
- Buona bagnatura dei pori
- Eccellente adesione (su bagnato)
- Con conservante del film di vernice contro danni microbiologici
- Lunga durata grazie a speciali assorbitori UV e stabilizzatori di lignina
- Ottimo per tutte le conifere e latifoglie non problematiche, come ad esempio okoumè e meranti
- Non adatto per legni acidi o contenenti tannini o oli, come castagno, rovere, iroko e teak
- Colorazione uniforme e senza macchie anche su legni molto assorbenti, come abete, douglas ed hemlock, o attorno ai nodi e sulle teste del pino

### Dati tecnici

Tempo di deflusso (20° C, ISO 3)	24 - 28
Leganti	Resine alchidiche e acriliche
Densità (20 °C)	1,020 - 1,040 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di scorrimento s (20° C, DIN 4)	Ca. 11
Odore	Mite

I valori indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non possono intendersi come specifiche di prodotto.

### Certificazioni

- > **CATAS WKI PREMIUM**
- > **CATAS WKI PREMIUM PLUS**
- > **CATAS QUALITY AWARD - CQA Coating Systems for Exterior Wood**
- > **CATAS QUALITY AWARD - CQA Coating Systems for Exterior Wood PLUS**

### Informazioni aggiuntive

- > **Istruzioni per l'igiene in azienda**



➤ **Procedura per igienizzazione delle superfici con soluzione alcolica**

**Possibili prodotti del sistema**

- **Induline ZW-502i (1633)**
- **Induline ZW-503 HF (1671)**
- **Induline LW-700/20 Aqua & UV-Stopp (281679)**
- **Induline LW-715E (1798)**
- **Induline ZW-507i (1636)**
- **Induline ZW-503 HF (1671)**
- **Induline LW-700 (3400)**
- **Induline NW-740/05 (7920)**

**Preparazione**

■ **Requisiti del sottofondo**


Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e libero da grassi e da sostanze distaccanti ed essere stato preparato correttamente.

Elementi soggetti a stabilità dimensionale: umidità del legno 11-15 %

Elementi non a stabilità dimensionale o a stabilità dimensionale limitata: umidità del legno max. 18 %

**Applicazione**

Solo per applicatori professionali!



■ **Condizioni per l'impiego**

Temperatura del prodotto, dell'ambiente circostante e del supporto: tra min. +15 °C a max. 30 °C.  
Umidità relativa 40 % - 80 %.

Mescolare bene prima dell'uso e anche durante l'applicazione e dopo interruzioni della lavorazione.

Imprese specializzate: a pennello, per immersione in vasca, in impianto flow-coating, a spruzzo.

Dopo corretta essiccazione il prodotto può essere sovraverniciato.

Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle possibilmente entro breve tempo.

**Note per l'impiego**



Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.

Prima di rivestire legni tecnicamente modificati e materiali a base di legno, è necessario applicare un rivestimento di prova ed eseguire un test di idoneità per l'area di applicazione desiderata.

Verificare l'idoneità alla verniciatura e la compatibilità con il sottofondo, l'adesione e la tonalità di colore, realizzando una superficie campione.

Assicurare una buona ventilazione dei locali.

Scorrimento ottimale ad un valore pH di 8,5 - 9,2 corrispondente ad un'aggiunta dello 0,1- 0,5 % di additivo VP 21687.

In caso di aumento della viscosità per evaporazione, compensare aggiungendo acqua (viscosità di applicazione: ca. 24 - 28 s nella coppa ISO con foro 3 mm).

In caso di temperature particolarmente calde o di bassi livelli di umidità atmosferica è possibile aggiungere acqua fino ad un massimo del 20%.

In caso di formazione di schiuma nel sistema di flow coating, si consiglia di aggiungere dallo 0,1 allo 0,3% di VP 9325 Defoamer Strength 2.

Durante il periodo estivo si consiglia di aggiungere 0,1 % di antibatterico Antibak VP 20164 ai fusti aperti dopo l'impiego nell'impianto flow-coating.

■ **Essiccazione**

Verniciabile: dopo ca. 2,5 ore

Valori rilevati a 20 °C e 65% di umidità atmosferica relativa.

A basse temperature e livelli di umidità più alti, il tempo di essiccazione può allungarsi sensibilmente.

■ **Diluizione**

Pronto all'uso.

**Esempi di applicazione**

Ciclo di verniciatura certificato:

1. Impregnazione: Induline GW-306
2. Verniciatura intermedia: Induline ZW-504 o ZW502
3. Finitura: Induline LW-700-20 UV stopp

Il ciclo sopra descritto è riportato a titolo d'esempio; la lista completa dei cicli garantiti è disponibile sul sito [www.remmers.it](http://www.remmers.it) oppure da richiedere al servizio di assistenza tecnica.

**Note**


Attenersi alle schede tecniche "Istruzioni per l'igiene in azienda" e "Procedura per igienizzazione delle superfici con soluzione alcolica".

Il premio "WKI Premium" si riferisce a vari colori testati. Di conseguenza la variante incolore non è stata testata.



**Attrezzatura / Pulizia**


Pennello, vasca di impregnazione, impianto flow-coating o di spruzzo, autoclave sottovuoto (VACUMAT®)



Subito dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua o con il detergente Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.  
Smaltire le rimanenze della pulizia come previsto dalla legislazione vigente.

**Immagazzinamento / Conservabilità**

Almeno 12 mesi se conservato nelle confezioni originali non aperte e immagazzinate in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo.



**Sicurezza**

Per maggiori informazioni sulle misure di sicurezza durante il trasporto, l'immagazzinamento, l'uso e lo smaltimento e l'ecologia consultare la scheda di sicurezza in vigore.

**Istruzioni per lo smaltimento**

Smaltire le rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente. I contenitori vuoti e puliti devono essere smaltiti in apposite discariche per essere successivamente riciclati. Non smaltire il prodotto come rifiuto domestico. Non disperdere nell'ambiente. Raccolta differenziata. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

**Regolamento sostanze biocide**

Come "prodotto trattato" contiene un biocida (conservante del film di verniciatura) con i principi attivi biocidi 3-iodo-2-propinil butilcarbammato e tebuconazolo (ISO) per la protezione del film da organismi microbici (alghe, muffe, etc.). Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l'applicazione!

**Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)**

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/e): max. 130 g/l (2010).  
Il prodotto contiene < 130 g/l di COV.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Facciamo presente che i dati e le informazioni sopra riportati sono stati rilevati in laboratorio o in prove pratiche e sono da considerarsi indicative e dunque non vincolanti.

Si tratta meramente di indicazioni generali che descrivono i nostri prodotti e i loro impiego e la loro applicazione. È necessario a questo proposito che,

a causa della diversità e molteplicità delle condizioni di impiego, dei materiali utilizzati e delle circostanze in cantiere, non è possibile tener conto di ogni singolo caso. In generale consigliamo di effettuare applicazioni di prova o di consultarci in caso di dubbi. Tutte le caratteristiche d'impiego e proprietà specifiche dei prodotti non esplicitamente assicurate per un impiego contrattualmente determinato

anche se fornite secondo le migliori conoscenze disponibili nel corso di consulenza o formazione sono in ogni caso da considerarsi non vincolanti. Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendite e fornitura.

Con la pubblicazione di ogni nuova edizione della presente Scheda Tecnica tutte le schede tecniche precedenti perdono validità.