



Primer Hydro F

- Tiefgrund W -

Základní nátěr na vodní bázi se zpevňujícím účinkem



Dostupnost		
Počet kusů na paletě	90	24
Balení	5 l	30 l
Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr
Kód obalu	05	30
Číslo výrobku		
2842	■	■

Spotřeba

Cca 0,1 - 0,4 l/m²dle podkladu

Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Písčité, savé minerální substráty
- Pod keramické obklady



Vlastnosti výrobku

- Zpevňující povrch
- Vyrovnává savost
- Rychle schnoucí
- Vodný roztok



Údaje o výrobku

Nosný materiál	Voda
Obsah pevných částic	Cca 16%
Hustota (20 °C)	Cca 1,0 g/cm ³
Hodnota pH	Cca 8
Vzhled	Namodralý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV vom 17.6.2021](#)
- [Awarding of licence for the use of EMICODE_GEV vom 17.06.2021](#)

Systémové produkty

- [FL fix \(2817\)](#)
- [FL fix \[basic\] \(2859\)](#)
- [FL fix rapid \(2866\)](#)
- [FL Fix white \(2850\)](#)




Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Suché, čisté, bez prachu a trhlin (kromě vlasových trhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.

Před použitím protřepejte.

V závislosti na savosti podkladu naředte materiál vodou až v poměru 1:1.

Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při zpracování

Následné nátěry nanášet až po úplném vyschnutí.

Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.

Nevytvářejte lesklé povrchy.

Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vztlínající vlhkost.

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochraňte.

■ Schnutí

1 až 6 hodin v závislosti na množství nanášeného materiálu, stavebním materiálu a okolních podmínkách.

Upozornění

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění



Nízkotlaké stříkací zařízení, plyšový váleček, plochý štětec

Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

Remmers nářadí

- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instrukcí, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.