



FL Fix white

- Colle de marbre -

Colle blanche pour pierre naturelle et carrelages



Couleur	Disponibilité
	Nombre/palette
	30
	Taille / Quantité
	25 kg
	Type de conditionnement
	Sac en PE
	Clé de fermeture
	25
	Art. n°
white	2850

Consommation

env. 1,15 kg/m²/mm d'épaisseur de couche

4 mm denture: env. 2,3 kg/m²

8 mm denture: env. 4,6 kg/m²



Domaines d'application



- Collage de revêtements muraux et de sols en pierre naturelle
- Pour le collage et l'application des carreaux pour sols et pour murs céramiques
- Collage de mosaïque de verre et de carreaux de verre
- Usage à l'intérieur et à l'extérieur
- Tant dans des conditions sèches que dans des cellules humides et sous l'eau
- Egalise des inégalités dans les support jusqu'à 5 mm

Propriétés

- Liant blanc
- Liaison rapide avec de l'eau
- Résistance très élevée à la traction (C 2)
- Durcissement rapide (F)
- Sécurité anti-glissement (T) et adhérence élevée
- Longue durée du temps ouvert (E)
- Flexible (S 1)
- Très faible émission (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})

Caractéristiques techniques

Densité volumique	env. 1,2 kg/dm ³
Quantité d'eau	env. 6,75 l/25 kg
Accessibilité / jointoiment	env. 3 h
Charge	env. 24 h
Epaisseur de couche de la colle	jusqu'au max. 15 mm
Durée du temps ouvert	env. 30 min. (en fonction de la température)

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Attestations

- Classification comportement au feu MPA Erwitte N° 23009007-10

Produits du système


- Primer Hydro F (2842)
- Mortier de jointoiment pour carreaux
- Masses de sols de Remmers
- Masses d'étanchéité de joints de Remmers



Préparation du travail


- Exigences du support
Porteur, propre et sans poussière.
- Traitement préliminaire
Egaliser le support.
Prétraiter les supports très absorbants avec Primer Hydro F.

Préparation



- Mélanger
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélanger énergiquement pendant 3 minutes environ avec l'outil adapté, jusqu'à obtenir une consistance homogène.
Temps de maturation: env. 3 minutes
Ensuite, mélanger à nouveau brièvement.

Mise en oeuvre



- Directives
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.
- Température de traitement (+20 °C)
Env. 45 min.

Appliquer un ragréage (couche de contact) pour améliorer la résistance à la traction.
Traiter le matériel directement avec un racloir dentelé approprié.
Appliquer le matériel à coller dans la couche de colle fraîche et presser un peu.
Enlever immédiatement les résidus de mortier frais sur le dessus des carreaux.
Éliminer les résidus de mortier des joints.

Applications

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée
Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.
Pour les sols avec chauffage par le sol, appliquez une couche adhésive fermée de 2 mm sous les carreaux afin de garantir leur fonctionnalité.
Appliquer un ragréage lors de l'application du produit sur des anciens revêtements fixes déjà existants.
Pour les chapes récemment posées, il faut déterminer par la méthode CM si elles sont aptes à être recouvertes.
*Des matières de remplissage naturelles peuvent provoquer de petites déviations dans la consommation de l'eau.
La consommation correcte dépend du support et de l'épaisseur de couche.

Remarques

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.

Outils / nettoyage




Matériel de mélange, lisseuse, spatule (dentelée)
Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

Outils Remmers

- Récipient de mélange (4030)
- Agitateur Collomix® KR (4292)
- Viskose Reinigungsschwamm (4133)

Stockage / Conservation



Sec, dans des récipients non ouverts, 9 mois.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Élimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Déclaration de performances

- [Déclaration de performance](#)



Déclaration de conformité



CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 05/UKCA 22

GBI-P 22-5

EN 12004: 2017-05

2850

Mortier à base de ciment pour des exigences accrues avec une réduction du glissement et un temps ouvert prolongé (Classe C2 ETP S1)

Comportement au feu:	Classe E
Résistance initiale à la traction :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Résistance à la traction de l'adhésif après le stockage de l'eau :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Résistance à la traction après vieillessement thermique :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Résistance à l'arrachement après des cycles de gel et de dégel :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Temps ouvert : résistance à la traction de l'adhésif	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Durée d'ouverture prolongée : résistance à la traction de l'adhésif	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Résistance à la traction précoce :	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Glissement :	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.