



FL fix white

- Marmorkleber -

Fehér terméskő- és csemperagasztó



Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	30
	Kiszerezés	25 kg
	Göngyöleg típusa	PE-zsák
	Göngyölegkód	25
	Terméksz.	
fehér	2850	■

Anyagszükséglet

Kb. 1,15 kg/m²/mm felhordási vastagság
4 mm fésűfogazat: kb. 2,3 kg/m²
8 mm fésűfogazat: kb. 4,6 kg/m²



Alkalmazási területek



- Terméskő fal- és padlóburkolatok ragasztása
- Kerámia csempe- és járólappurkolatok készítéséhez
- Üvegmozaik és üvegcsempék ragasztása
- Bel- és kültéri felhasználásra
- Száraz, nedves és víz alatti területen
- Alapfelület kiegyenlítése max. 5 mm-ig

Tulajdonságok

- Fehér kötőanyag
- Gyorsan köti a vizet
- Nagy tapadó-húzószilárdság (C 2)
- Gyorsan köt (F)
- Nagy megcsúszási biztonság (T) és tapadószilárdság
- Meghosszabbított bőrösödési nyitott idő (E)
- Rugalmas (S 1)
- Rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátású (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})

Termékjellemzők

Rázósúly	kb. 1,2 kg/dm ³
Vízigény	kb. 6,75 l/25 kg
Járhatóság/fugázás	kb. 3 óra
Terhelés	kb. 24 óra
Ragasztó rétegvastagság	max. 15 mm
Nyitott idő	kb. 30 perc (hőmérsékletfüggő)

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

- Tűzvédelmi jellemző osztályozása_MPA Erwitte Nr. 230009007-10

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- Primer Hydro F (2842)
- Remmers csempe hézagkitöltő habarcs
- Remmers padlórés-kitöltő massza
- Remmers hézagkitöltő massza

Előkészítés


- Alapfelülettel szembeni követelmények



Hordképes, tiszta és pormentes.


- **Előkészítés**
Alapfelületet ki kell egyenlíteni.
Az erősen nedvszívó felületet Primer Hydro F szilárdító hatású vizes alapozóval kell előkezeln.

Előkészítés



- **Bekeverés**
A keverővizet tiszta edényben elő kell készíteni, majd a szárazhabarcsot hozzáadagolni.
Egy keverőszerszámmal kb. 3 perc intenzív keveréssel homogén állagúvá kell keverni.
Érlelési idő: kb. 3 perc
Végül röviden újra át kell keverni.

Feldolgozás



- **Feldolgozási feltételek**
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. +30 °C.
A feldolgozhatósági és keményedési idő magasabb hőmérsékleten rövidebb, alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb lesz.
- **Feldolgozhatósági idő (+20 °C)**
kb. 45 perc

A nagyobb tapadószilárdság eléréséhez előtte karcos glettelést (kontaktreteg) kell készíteni.
A terméket közvetlenül fogazott glettvassal kell felhordani.
A burkolólapokat enyhe nyomással a friss habarcsba kell fektetni.
A friss habarcsfelesleget a lap felületéről időben kell eltávolítani.
A fugaháló nem érintkezhet a habarcsfelesleggel.


Feldolgozási tudnivalók

Erős napsütésnél, illetve felhevült felületekre a terméket nem szabad felhordani.
A megszilárdult habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újból feldolgozhatóvá tenni.
Fűtött padlónál, a ragasztó működőképességének megőrzésére, a burkolat alatt ki kell alakítani egy 2 mm-es egybefüggő zárt habarcsréteget.
Régi meglévő szilárdan tapadó burkolat újraburkolása előtt egy karcos glettelést kell készíteni.
VA2_M_606_Bei neu hergestellten Estrichen ist die Belegreife nach der CM-Methode zu ermitteln.
*A természetes töltőanyagok kis eltéréseket eredményeznek a víztartalomban. Az optimális vízigény a beépítési helytől és a rétegvastagságtól függ.

Tudnivalók

Kromátokban szegény (lásd: 2003/53/EK irányelv)
A termékjellemzőket 20 °C-os hőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett, laboratóriumi feltételek között határozták meg.
Keverővízként ivóvíz minőségű vizet kell használni.
A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktanúsítványban foglaltakat.


Munkaeszközök és tisztításuk



Keverőszerszám, símitókanál, kőműveskanál, fogazott símitó
A munkaeszközöket friss állapotban, vízzel kell megtisztítani.

- Remmers szerszámok
- Mischgefäß (4030)
 - Collomix® Rührer KR (4292)
 - Viskose Reinigungsschwamm (4133)

Tárolás/eltarthatóság



Szárazon, felbontatlan göngyölegben kb. 9 hónap.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- [Teljesítménynyilatkozat GBI P22-2](#)



CE-jelölés



CE Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

UKCA Remmers (UK) Limited

Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley, RH10 9QU

CE 05/UKCA 22

GBI-P 22-5

EN 12004: 2017-05

2850

Cementtartalmú, magas igényeknek megfelelő habarcs kisebb lecsúszással és hosszabb nyitott idővel (C2 FTE S1 osztály)

Tűzvédelmi besorolás:	E osztály
Kiindulási tapadó-húzószilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Tapadó-húzószilárdság víztárolás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Tapadó-húzószilárdság hő okozta öregedés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Tapadó-húzószilárdság fagyás-felengedés ciklusok után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ (C 2)
Nyitott idő: tapadó-húzószilárdság	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Meghosszabbított nyitott idő: tapadó-húzószilárdság	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Korai tapadó-húzószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ MPa}$
Lecsúszás:	$\leq 0,5 \text{ mm}$

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.