Joint époxy couleur

Joint époxy pour revêtement céramique

Teinte	Disponibilité	
	Nbre / palette	
	Taille / Quantité	**5 kg**
	Conditionnement	Seau métal
	Emballage / Code	06
	Art. n°	
	2861	■

Domaines d'utilisation

- [AW_GR_220]

Propriétés

- Thixotrope
- Résistant aux produits chimiques
- Emulsifiables dans l'eau

Produits complémentaires

- FL fix (2817)

Préparation

- Exigences concernant le support
  Le support doit être porteur, indéformable, résistant, exempt de toute substance non adhérente, poussière, huile et graisse, trace de caoutchouc et autres substances susceptibles d'entraver l'adhérence.
  [U1_B_100]

Préparation



- Emballage en kit
  Ajouter complètement le durcisseur (comp. B) à la masse de base (comp. A)
  Mélanger avec un mélangeur électrique lent (env. 300 - 400 tours / minute).
  [ZBK_B_91]
  Transvaser dans un autre récipient puis mélanger de nouveau soigneusement.
  Une formation de stries témoigne d'un mélange insuffisant.

Mise en œuvre



Produit réservé à l'usage des professionnels!

[VA_B_80]

[VA_B_71]

Informations de mise en œuvre

Des températures plus élevées réduisent ces durées, des températures plus basses les prolongent.
[U1_B_101]
Sur des surfaces contiguës, ne mettre en œuvre que des emballages portant le même numéro de charge: la surface pourrait sinon présenter de faibles nuances de teinte, de brillance ou de structure.
La stabilité du matériel peut être augmentée en ajoutant un produit thixotrope approprié (p.ex WHG TX).
[H_B_180]

Important

Toutes les valeurs et consommations mentionnées ont été déterminées avec des teintes standards en conditions de laboratoire (20°C). Lors de la mise en œuvre sur le chantier, elles peuvent varier sensiblement.
Sous l'influence des U.V. et des intempéries, les résines époxy ne sont en général pas résistantes à la lumière.
Pour plus d'informations concernant la mise en œuvre, le schéma d'application et l'entretien, consulter les fiches techniques en vigueur des produits concernés et les recommandations systèmes Remmers.

Outillage / Nettoyage des outils



Nettoyer les outils immédiatement après l'usage et les taches fraîches avec de l'eau.
[H_B_173]

Outils Remmers

- Messeimer (4241)
- Récipient de mélange (4030)
- Viskose Reinigungsschwamm (4133)

- Reinigungspad (4134)

Stockage / Tenue en stock	En fûts d'origine fermés, frais, secs et à l'abri du gel, 12 mois pour le composant A et 24 mois pour le composant B.
Sécurité / Réglementations	Produit réservé aux professionnels ! Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité.
Equipement de protection individuelle	Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur / les instructions des associations professionnelles.
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.