



Pigment FL

Pigmentas MB FL 2K dažymui

| Atspalvis | Variantai |
|-----------|---------------------------------------|
| | Kiekis ant paletės 24000 |
| | Pakuotė 20 ml |
| | Pakuotės rūšis Plastikinis buteliukas |
| | Pakuotės kodas 01 |
| | Artikulo Nr. |
| Juodas | 2863 ■ |
| Baltas | 2864 ■ |

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išėiga | Pagal poreikį ir pageidaujamą atspalvį (ne daugiau kaip 1,2 % visos masės). Atspalvių variantai : Šviesiai pilkas - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 60 ml balto Pigment FL Bazalto uolienos - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 10 ml juodo Pigment FL Antracitas - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 40 ml juodo Pigment FL |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Panaudojimo sritys | ■ Skirtas skiedinio MB FL 2K dažymui |
|--------------------|--------------------------------------|

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Savybės | ■ Itin didelis pigmentų kiekis ■ Geras takumas ■ Be alkilfenolio turinčių priedų (APEO) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|


| | | |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkto duomenys | pH-vertė | Apie 7,5 |
| | Tankis | Art. 2863 juodas = apie 2,36 g/cm ³ Art. 2864 baltas = apie 1,80 g/cm ³ |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Galimi sistemos produktai | ➤ MB FL 2K (3001) |
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apdorojimas | ■ Apdorojimo sąlygos Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Į skystą komponentą įpilti reikiamą kiekį pigmento ir sumaišyti tinkamu maišymo įrankiu. Sauso komponento miltelius suberti į išmaišytą skystą komponentą Maišyti apie 1 min., po to leisti mišiniui nusistovėti, kad iš jo išgaruotų įmaišytas oras. Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius. Maišyti dar 2 min. Maišymo prietaisą viso maišymo proceso metu laikyti arti dugno. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandėliavimas/ galiojimas | Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausiai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saugumas/ reglamentai | Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekų šalinimo nurodymai | Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statyviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.