



FL fix rapid

Rychle tvrdnoucí, deformovatelné lepidlo pro obkladové prvky



Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 42
	Balení 25 kg
	Typ balení papírový pytel
	Kód obalu 25
	Číslo výrobku
šedá (grau)	2866 ■

Spotřeba



Cca 1,1 kg/m²/mm tloušťky aplikace
S tloušťkou 4 mm cca 1,6 kg/m²
S tloušťkou 6 mm cca 2,3 kg/m²
S tloušťkou 8 mm cca 2,9 kg/m²

Oblasti použití



- Pokládka keramických obkladů a dlažeb
- Vnitřní a vnější použití
- Pro suché a vlhké oblasti, pro oblasti pod vodou
- Pro vyrovnání podkladu do 5 mm
- Podklady se zvýšeným deformačním chováním

Vlastnosti výrobku

- Zlepšené cementové lepidlo (C 2)
- Deformovatelné lepidlo (S 1)
- Rychle tvrdnoucí lepidlo (F)
- Pochozí a spárovatelná cca po 3 hodinách
- Snížený skluz (T) a zvýšená přílnavost
- Prodloužená doba zavadnutí (E)
- Testováno v souladu s DIN EN 12004

Údaje o výrobku

Záměsová voda	Cca 25 % odpovídá 6,25 l/25 kg
Deformovatelnost	> 2,5 mm (S 1)
Sypná hmotnost	Cca 1,2 kg/dm ³
Pochůznost / možnost spárování	Po cca 3 hodinách
Zatížení (20 °C)	Po cca 24 hodinách
Vrstva aplikace	Do max. 5 mm
Otevřený čas	Do 30 minut (v závislosti na teplotě)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Remmers Fliesen-Fugenmörtel](#)
- [Remmers Bodenverlaufsmassen](#)
- [Remmers Dichtungsschlämmen](#)
- [Remmers Fugendichtmassen](#)
- [Primer Hydro F \(2842\)](#)


Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Odstraňte ostré hrany a zbytky malty.
Podklad vyrovnat.



Silně nasákavé podklady opatřit penetrační Primer Hydro F


Příprava směsi



■ Míchání

Nalijte vodu do čisté nádoby a přidejte suchou maltu.
Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracování a vytvrzování.

■ Doba zpracování (+20 °C)

Cca 60 minut

Pro zvýšení přidržitosti provést záškrab.
Výrobek nanést vhodným hřebenem.
Obklad lehce vtlačit do čerstvého lepicího lože.
Čerstvé zbytky lepidla odstranit ihned z povrchu obkladu.
Spáry zbavit zbytků lepidla.

Upozornění při zpracování

Nepoužívat na přímo osluněných nebo zahříváných plochách.
Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
U vytápěných podlah je nutné k zajištění funkčnosti vytvořit pod obkladem souvislou vrstvu lepidla min. 2 mm.
Při pokládce na původní, pevně uchycené staré obklady vytvořit před pokládkou záškrab.

Upozornění

Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Míchadlo, hladítko, stěrka, zubová stěrka
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- [Mischgefäß \(4030\)](#)
- [Schwambrett gelb \(4936\)](#)

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.