



Voegenbreed

Minerale voegmortel



Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	40
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	verpakking	papieren zak
	verpakkingscode	25
	art.nr.	
antraciet	2883	■

Verbruik

Ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte



Bij 5 mm voegbreedte is een 25 kg verpakking voldoende voor:

Splijttegels 24/11,5 cm: 25 m²

Tegels 20/20 cm: 30 m²

Tegels 33/33 cm: 45 m²

Toepassing



- Binnen en buiten, droge en natte ruimtes
- Voegbreedtes van 5 - 20 mm
- Het voegen van keramische wand- en vloertegels
- Wanden van glasbouwstenen

Eigenschappen

- Hoge slijtvastheid
- Verminderde wateropname
- Voegmortel conform DIN EN 13888
- Goede kantenhechting
- Water- en vorstbestendig
- Hydraulisch verhardend



Technische gegevens

Schudmaat	ca. 1,4 kg/dm ³
Waterdosering	5,0 ltr / 25 kg
Beloopbaar	na ca. 24 uur
Belasting	na 48 uur praktisch na 7 dagen industrieel
Mortelgroep (DIN 18550-2)	III

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Mogelijke systeemproducten

- **MB 2K (3014)**
- **Vloeibare Folie (2828)**
- **Remmers voegkitten**

Werkvoorbereiding


- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**
De voegen schoonmaken van overtollig lijm.

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.
Rijptijd ca. 3 minuten.
Het materiaal nogmaals mengen.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lage temperaturen verlengen, hoge temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijd.

- **Verwerkingstijd (+20°C)**

Ca. 60 minuten

De mortel met een rubberen spaan volledig aanbrengen en in de voegen drukken.
Overtollig materiaal volledig verwijderen.
Verwijder na een korte droogtijd de mortelsluier met een licht vochtige spons.

Verwerkingstip

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan nieuw aangemaakte mortel.
Niet verwerken bij directe zoninwerking of opgewarmde oppervlakken.
Met vingertop testen of het materiaal voldoende opgestijfd en wasbaar is.
Reiniging met een minimaal gebruik van water.
Bij de laatste reinigingsbeurt altijd schoon water gebruiken.
Tegen snelle droging beschermen.



Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen.
Aanmaakwater moet drinkwater kwaliteit zijn.
Kan sporen pyriet (ijzersulfide) bevatten.
Het vochtgehalte in ondergrond en de omgevingscondities beïnvloeden de verharding en de kleur.
Besmettelijke, lichte kleuren indien mogelijk niet gebruiken bij vloeren.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging


Mengapparaat, roestvrijstalen spaan, voegbord, sponsbord, spons



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking ca. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.