



## FL grout flex

### - Flexfuge -

Шовная затирка, модифицированная полимерами



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	130	42
	Единица упаковки	6 кг	25 кг
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	06	25
	Арт. №		
zementgrau / цементно-серый	2891	■	■
Sonderfarbtöne / спец. цвета*	2899	■	■


\* по запросу, минимальный заказ 25 кг

### Расход

~ 1,8 кг/м<sup>2</sup> на мм толщины слоя



### Область применения



- Для внутренних и наружных работ, в сухих и сырых зонах
- Ширина шва 4 - 20 мм
- Подходит для облицовки теплых полов
- Заполнение швов керамических настенных и напольных покрытий
- Стены из стеклоблока

### Свойства

- Очень низкая эмиссия (GEV-EMICODE EC 1<sup>Plus</sup>)
- Высокая стойкость к истиранию
- Пониженное водопоглощение
- Эластичный шовный раствор по DIN EN 13888
- Водо- и морозостойкость
- Хорошая боковая адгезия
- Гидравлическое твердение



Технические параметры  
продукта

Насыпная плотность	~ 1,5 кг/дм <sup>3</sup>
Количество воды затворения	~ 1,2 л / 6 кг ~ 5,0 л / 25 кг
Пешие нагрузки	прибл. через 24 часа
Группа строительных смесей (по DIN 18550-2)	III

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

- [Prüfbericht 5493/11\\_Abriebfestigkeit n. DIN EN 12808, Säure-Fliesner e.V.](#)
- [Lizenz zur Führung des EMICODE GEV vom 03.09.2019](#)

Возможные системные  
продукты

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [FL fix \(2817\)](#)
- [Массы для герметизации швов Remmers](#)

Подготовка к  
выполнению работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.

■ Подготовка поверхности

Очистить швы от излишков клея.

Подготовка материала

■ Замешивание


В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.

Порядок применения

■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.



■ Время пригодности к применению (+20 °C)

~ 60 минут

Нанести смесь прорезиненным правилом на всю поверхность, вдавливая ее в швы. Жестко протянуть и удалить излишек.

После схватывания удалить разводы смеси влажной губкой.

указания по  
применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.

Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.

Проверить тактильно степень схватывания материала и его пригодность к мытью.

Очистку выполнять с минимальным использованием воды.

Последний этап очистки всегда выполнять с использованием чистой воды.

Защищать от преждевременного высыхания.

Общие указания

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.

Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и



относительной влажности воздуха 65 %.  
Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.  
Может содержать следы пирита (сульфида железа).  
Поступление влаги со стороны конструкции и окружающие условия влияют на процесс отверждения и насыщенность цвета.  
По возможности не применять на напольных поверхностях светлые цвета, имеющие повышенную восприимчивость к загрязнениям.  
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.  
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.


**Рабочий инструмент / очистка**



Строительный миксер, мастерок из нержавеющего материала, терка для затирания швов, губчатая терка, губка

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

**Условия хранения / срок хранения**



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.

**Безопасность / нормативные документы**

**Указания по утилизации**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.