



Couleur	Disponibilité		
	Nombre/palette	130	42
	Unités de conditionnement	6 kg	25 kg
	Type de conditionnement	[pe_sack]	[pe_sack]
	Emballage / Code	06	25
	Art. n°		
ciment gris	2891	■	■
couleurs spéciales*	2899	■	■

Domaines d'utilisation



- Usage à l'intérieur et à l'extérieur, tant dans des conditions sèches que dans des conditions humides
- Joints d'une largeur entre 4 et 20 mm
- Pour les joints dans les sols de carreaux soumis à de grandes variations de température, par exemple balcons et terrasses.
- Jointoiement des revêtements muraux et des revêtements de sol céramiques
- Parois de briques de verre

Propriétés

- Très faible émission (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Résistance élevée à l'abrasion
- Absorption d'eau réduite
- Mortier de jointoiement flexible conformément à DIN EN 13888
- Résistant à l'eau et au gel
- Bonne adhérence aux flancs
- Durcissement hydraulique

Certificats

- [Prüfbericht 5493/11_Abrriebfestigkeit n. DIN EN 12808](#)

Informations supplémentaires

- [Lizenz zur Führung des EMICODE_GEV](#)


Produits du système

- [Masses d'étanchéité de joints de Remmers](#)

Préparation du travail


- **Exigences du support**
Porteur, propre et sans poussière.
- **Traitement préliminaire**
Éliminer les résidus du matériel des joints.

Préparation



- **Mélanger**
Verser l'eau dans un seau propre et ajouter le mortier en poudre.
Mélangeur énergiquement pendant env. 3 minutes avec un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène.

Mise en oeuvre



- **Directives**
Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +30 °C.
Des températures plus élevées réduisent la durée pratique d'utilisation et la durée de durcissement, des températures plus basses les prolongent.

Appliquer le mortier de jointoiement (joints larges) avec une spatule en caoutchouc sur toute la surface (presser dans les joints ouverts).
Éliminer le matériel superflu du support avec un racloir ou une spatule en caoutchouc.
Éliminer de manière diagonale les traces restantes de mortier avec une éponge humide après un temps de séchage court.

**Applications**

Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier: ni par adjonction d'eau, ni par adjonction de mortier frais.
Ne pas appliquer en plein soleil ou sur surface chauffée
Vérifier avec le doigt si le matériel a suffisamment durci et si le matériel peut être lavé.
Nettoyer avec de l'eau propre.
Dernier nettoyage également avec de l'eau propre.
Protéger contre un séchage trop rapide.

Important

Pauvre en chromates selon la Directive européenne 2003/53/EG.
Les caractéristiques produits indiquées ont été déterminées en conditions de laboratoire, par +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Pour le gâchage, utiliser de l'eau potable.
Peut contenir des traces de pyrite (sulfure de fer).
L'humidité qui se trouve dans les sols et/ou murs qui vient du support et/ou de l'environnement influence le durcissement et la couleur.
Si possible, n'utiliser pas de couleurs claires sensibles à saleté sur le support.
Tout écart par rapport aux réglementations en vigueur doit faire l'objet d'un accord spécifique.
Lors de la planification / l'exécution, observer les certificats d'essais disponibles.


Outils / nettoyage

[GR_HW_17]

Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

**Stockage / Tenue en stock**

Env. 12 mois en emballages fermés, au sec.

**Sécurité / réglementation**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.