



FL grout flex

- Flexvoeg -

Kunstharsveredelde voegenmortel



Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	130	42
	Grootte / hoeveelheid	6 kg	25 kg
	Verpakkingstype	PE-zak	PE-zak
	Verpakkingscode	06	25
	art.nr.		
cementgrijs	2891	■	■
speciale kleur*	2899	■	■
*Op aanvraag Minimale afname 25 kg			

Verbruik

ong. 1,8 kg/m²/mm laagdikte



Toepassing



- Binnen en buiten, zowel in droge bouw als natte bouw
- Voor voegbreedtes van 4 tot 20 mm
- Voor verwarmde vloerbedekkingen
- Voor het invoegen van alle soorten keramische wand- en vloertegels
- Wanden uit glassteen

Eigenschappen

- Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Hoge slijtvastheid
- Verminderde wateropname
- Flexibele voegmortel conform DIN EN 13888
- Water- en vorstbestendig
- Goede kanthechting.
- Hydraulisch verhardend

Technische gegevens

Waterdosering	ong. 1,2 l / 6 kg ong. 5,0 l / 25 kg
Schudmaat	ong. 1,5 kg/dm ³
Beloopbaar	Na ong. 24 uur
Mortelgroep (DIN 18550-2)	III

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Prüfbericht 5493/11_Abrriebfestigkeit n. DIN EN 12808, Säure-Fliesner e.V.](#)

Extra informatie

- [Licentie voor het gebruik van de EMICODE_GEV](#)

Mogelijke systeemproducten

- [FL fix \(2817\)](#)
- [Remmers voegkitten](#)

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.



■ Voorbereidingen

Overtollig materiaal van de voegen verwijderen

Voorbereiding




■ Vermengen

Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.

Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.

Verwerking



■ Richtlijnen

Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.

■ Verwerkingstijd (+20 °C)

ong. 60 minuten

De mortel met een rubberen spaan volledig aanbrengen en in de voegen drukken.

Overtollig materiaal aan het oppervlak met vloertrekker of rubberen spaan verwijderen.

Verwijder na een korte droogtijd de mortelsluis met een licht vochtige spons.

Applicatie

Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

Door middel van de vingertest, nagaan of het materiaal voldoende is aangetrokken en wasklaar is.

De reiniging gebeurt met een minimaal gebruik van water.

Laatste reiniging altijd met schoon water.

Beschermen tegen een te snelle uitdroging.

Opmerking

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Vocht in vloeren en/of wanden vanuit de ondergrond en/of omgeving beïnvloeden de verharding en kleur.

Gebruik indien mogelijk geen vuilgevoelige lichte tinten in het vloeroppervlak.

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Menggereedschap, roestvrijstalen troffel, voegbord, sponsbord, spons

Mengapparaat, niet-roestende troffel, schuurbord, sponsbord, spons

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Remmers gereedschap

- **Mengvat (4030)**
- **Collomix® mengstaaf KR (4292)**
- **Waschboy-Set (4978)**
- **Schuurbord zwart (4979)**
- **Sponsbord rood (4935)**
- **Sponsbord geel (4936)**
- **Reinigingsspons van viscose (4133)**

Opslag / houdbaarheid



Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.