



FL grout flex

- Flexfuge -

Шовная затирка, модифицированная полимерами



Цвет	Доступные позиции		
		Кол-во на палете	130
	Единица упаковки	6 кг	25 кг
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	06	25
	Арт. №		
zementgrau / цементно-серый	2891	■	■
Sonderfarbtöne / спец. цвета*	2899	■	■

* по запросу, минимальный заказ 25 кг

Расход ~ 1,8 кг/м² на мм толщины слоя



Область применения



- Для внутренних и наружных работ, в сухих и сырых зонах
- Ширина шва 4 - 20 мм
- Для конструкций с подогревом
- Заполнение швов керамических настенных и напольных покрытий
- Стены из стеклоблока

Свойства

- Очень низкая эмиссия (GEV-EMICODE EC 1^{Plus})
- Высокая стойкость к истиранию
- Пониженное водопоглощение
- Эластичный шовный раствор по DIN EN 13888
- Водо- и морозостойкость
- Хорошая боковая адгезия
- Гидравлическое твердение

**Технические параметры продукта**

Насыпная плотность	~ 1,5 кг/дм ³
Количество воды затворения	~ 1,2 л / 6 кг ~ 5,0 л / 25 кг
Пешие нагрузки	прибл. через 24 часа
Группа строительных смесей (по DIN 18550-2)	III

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты


- **MB 2K (3014)**
- **FL fix (2817)**
- **Массы для герметизации швов Remmers**

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.
- **Подготовка поверхности**
Очистить швы от излишков клея.

Подготовка материала

- **Замешивание**
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь. Тщательно перемешать строительным миксером в течение прибл. 3 минут до однородного состояния.

Порядок применения

- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.
- **Время пригодности к применению (+20 °C)**
~ 60 минут

Нанести смесь прорезиненным правилом на всю поверхность, вдавливая ее в швы. Жестко протянуть и удалить излишек.
После схватывания удалить разводы смеси влажной губкой.

Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.
Не применять под прямым воздействием солнечных лучей и на нагретых поверхностях.
Проверить тактильно степень схватывания материала и его пригодность к мытью.
Очистку выполнять с минимальным использованием воды.
Последний этап очистки всегда выполнять с использованием чистой воды.
Защищать от преждевременного высыхания.

Общие указания

Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.
Указанные параметры продукта получены в лабораторных условиях при 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.
Может содержать следы пирита (сульфида железа).



Поступление влаги со стороны конструкции и окружающие условия влияют на процесс отверждения и насыщенность цвета.
По возможности не применять на напольных поверхностях светлые цвета, имеющие повышенную восприимчивость к загрязнениям.
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.
При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Рабочий инструмент / очистка


Строительный миксер, мастерок из нержавеющей стали, терка для затирания швов, губчатая терка, губка



Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 12 месяцев.



Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.