



## Acryl Color ZL

### - Acryl Betonverf -


Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

Kleur	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Verpakkingstype	emmer	emmer
	Verpakkingscode	05	13
	<b>art.nr.</b>		
kiezelgrijs	2920	■	■
zilvergrijs	2921	■	■

**Verbruik** 0,25 ltr/m<sup>2</sup> per laag  
3 bewerkingen vereist  
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.


#### Toepassing

- Minerale ondergronden
- Voor het coaten van lekbakken en opvangkamers in combinatie met Acryl Primer SV



#### Eigenschappen

- Ondoorlaatbaar en bestand tegen: stookolie, diesel, motorolie
- Elastisch
- Waterverdunbaar
- Milieuvriendelijk
- Zijdemat
- Kleurvast



#### Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	ong. 1,20 - 1,25 kg/l
Viscositeit	ong. 3500-4500 mPa·s
Actieve stof	Acryl-Copolymeer
Pigment	Alkalibestendig Oxidpigment

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

#### Certificaten

- Übereinstimmungszertifikat QDB
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS

#### Mogelijke systeemproducten


- Acryl Primer SV (2929)

#### Werkvoorbereiding

- Ondergrond vereisten  
Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)  
Vrij van bouwzouten
- Voorbereidingen  
Niet draagkrachtige, oude verflagen volledig verwijderen

#### Verwerking

Alleen voor de professionele verwerker!



Materiaal goed oproeren.  
Het oppervlak met geschikt gereedschap bewerken.  
Materiaal in 3 bewerkingen toepassen  
Wachttijd tussen de bewerkingen is minstens 24 uur.



Applicatie	Aangrenzende bouwdeelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken. Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargennummer behandelen. Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.
Opmerking	De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd. Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen. Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen. Alleen voor licht en niet permanent belaste vloeroppervlakken. Steeds een proefvlak zetten!
Gereedschap / reiniging	Verfroller, blokkwast, kwast. Airless-spuitapparatuur  Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.
Opslag / houdbaarheid	In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.
Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.
Prestatieverklaring	<a href="#">▶ Prestatieverklaring</a>

Verklaring van conformiteit



Remmers BV  
Bouwelven 19 - 2280 Grobbendonk

09  
GBI F 010-2  
EN 13813:2002  
2920

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse:	Efl
Vrijgekomen corrosieve substanties	SR
Slijtweerstand:	≤ AR1
Hechttreksterkte:	≥ B1,5
Slagvastheid:	≥ IR4

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.