



Acryl Color ZL

- Acryl Betonverf -

Milieuvriendelijke, watergedragen gekleurde coating

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	48	32
	VPE	5 ltr	12,5 ltr
	verpakking	emmer	emmer
	verpakkingscode	05	13
	art.nr.		
kiezelgrijs	2920	■	■
zilvergrijs	2921	■	■

Verbruik 0,25 ltr/m² per laag
3 lagen vereist.
Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Minerale ondergronden
- Coaten van wanden in sleufsilos en opvangbakken

Eigenschappen



- Ondoorlatend en bestand tegen: stookolie, ruwe motor- en transmissieolie
- Elastisch
- Waterverdundbaar
- Milieuvriendelijk
- Zijdemat
- Kleurstabiel

Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 1,20 - 1,25 kg/ltr
Viscositeit	ca. 3500-4500 mPas
Werkzame stof	acryl copolymeer
Pigment	alkalibestendige oxidepigmenten

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



Certificaten

- [Certificaat van overeenstemming QDB](#)
- [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS](#)

Mogelijke systeemproducten


- [Acryl Primer SV \(2929\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij (met uitzondering van haarscheurtjes). Bevat geen bouwschadelijke zouten.
- **Vorbereitung**
Niet draagkrachtige oude verflagen volledig verwijderen.

Verwerking

Alleen voor de professionele verwerker!



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

Materiaal goed roeren.
Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.
Het materiaal in drie lagen aanbrengen.
Wachttijd tussen de lagen min. 24 uur.

Verwerkingstip

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargennummer behandelen.
Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zoninstraling en condensvorming beschermen.

Opmerking

De actuele technische voorschriften in acht nemen.
Actuele regelgeving en wettelijke voorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Alleen voor vloeroppervlakken die licht belast worden en waar geen sprake is van constante waterbelasting.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging


Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparaat



Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.



Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/i): max. 140 g/l (2010).
Dit product bevat < 140 g/l VOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Prestatieverklaring

> [Prestatieverklaring](#)

CE-markering



Remmers B.V.
Nagelpoelweg 30 - 7333 NZ Apeldoorn

09
GBI F 010-2
EN 13813:2002
2920

Dekvloermortel en dekvloeren

Brandklasse:	Efl
Vrijgekomen corrosieve substanties	SR
Slijtweerstand:	≤ AR1
Hechttreksterkte:	≥ B1,5
Slagvastheid:	≥ IR4

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.