



Acryl Color ZL


- Acryl-Zementlack -

Ekologický, vodou riediteľný farebný náter

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	48	32
	Balenie	5 l	12,5 l
	Druh balenia	plastové vedierko	plastové vedierko
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
kieselgrau	2920	■	■
silbergrau	2921	■	■

Spotreba 0,25 l/m² na jeden náter
Sú potrebné 3 nátery.
Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

Oblasti použitia



- Minerálne podklady.
- Náter zberných vaničiek a zberných komôr v kombinácii s Acryl Primer SV

Vlastnosti výrobku



- Nepriepustný a odolný proti: EL vykurovací olej, nepoužitý motorový a prevodový olej
- Elastický
- Vodou riediteľný.
- Šetrný k životnému prostrediu
- Hodvábne matný
- Farebne stály

Informácie o výrobku

Hustota (20 °C)	Cca 1,20 - 1,25 kg/l
Viskozita	Cca 3500-4500 mPa-s
Aktívna látka	Akrylátový kopolymér
Pigment	Alkalicky odolné oxidové pigmenty

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- AbP P-0105/2016-MPA BS
- Übereinstimmungszertifikat QDB

Systémové produkty


- Acryl Primer SV (2929)

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).
Bez škodlivých solí.
- Príprava podkladu
Uvoľnené, staré nátery bez zvyšku odstrániť.

Spracovanie

Len pre profesionálne použitie!



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

Materiál dôkladne premiešajte.
Nanášať na plochu vhodným náradím.



Materiál nanášajte v 3 vrstvách.
Technologická prestávka medzi nátermi min.24hodín

Upozornenie pri spracovaní

Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.
Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.
Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

Upozornenie

Je potrebné dodržiavať platné technické postupy
Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy
Odchýlky od platných noriem musia byť schválené samostatne.
Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.
Len pre mierne namáhané a nie trvalo mokré podlahové plochy.
Vždy vytvorte testovacie plochy!

Pracovné náradie, čistenie

Štetec, plochý štetec, plyšový valček, Airless - postrekač




Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

Remmers náradie

- Epoxy-Rolle (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)

Skladovanie

V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.



Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri nanášaní striekaním používajte dýchací filter P2, ochranné okuliare, ochranné rukavice a pracovné oblečenie.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/i): max. 140 g/l.
Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

Vyhlasenie o parametroch

- [Leistungserklärung](#)

Vyhlasenie o zhode



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D - 49624 Lönigen

09
GBI F 010-2
EN 13813:2002
2920

Poter/náter zo syntetickej živice na použitie v interiéri

Reakcia na oheň:	Efl
Uvoľňovanie korozívnych látok:	SR
Odolnosť proti oderu:	≤ AR1
Prídržnosť:	≥ B1,5
Odolnosť proti nárazu:	≥ IR4



Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.