



## Acryl Primer SV

### - Acryl-Grund -

Powłoka gruntująca pod farbę Acryl-Zementlack, do podłoża mineralnych, znajdujących się na otwartej przestrzeni

Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	84	50
	Jedn. opak.	5 l	10 l
	Rodzaj opakowania	kanister blaszany	kanister blaszany
	Kod opakowania	05	10
	<b>Nr art.:</b>		
przezroczysty	2929	■	■

#### Zużycie



ok. 80 – 150 ml/m<sup>2</sup>, zależnie od nasiąkliwości podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

#### Obszary stosowania



- Powłoka gruntującą pod Acryl-Zementlack, do pokrywania zbiorników i pomieszczeń wychwytyjących

#### Właściwości

- Działa wzmacniająco
- Nadaje przyczepność
- Produkt zawiera rozpuszczalnik
- Przezroczysty

#### Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	około 0,88 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość substancji czynnej w % wag.	20

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

#### Certyfikaty

- [Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis AbP P-0105/2016-MPA BS](#)
- [Übereinstimmungszertifikat QDB](#)

#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Acryl Color ZL \(2920\)](#)



## Przygotowanie pracy

### ■ Wymagania wobec podłoża

Suche, czyste i wolne od rys.


### ■ Przygotowania

[U2\_FB\_12]

## Sposób stosowania

### ■ Aplikacja następnych warstw (+20 °C)

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.



## Wskazówki wykonawcze

Przed użyciem wstrząsnąć.

Materiał należy równomiernie nakładać pędzlem lub walcem.

Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

## Wskazówki

Należy uwzględnić aktualne przepisy.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

## Narzędzia / czyszczenie

Pędzel, watek, ławkowiec




Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

### Narzędzia z oferty Remmers

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

## Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



## Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

## Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

## VOC w myśl dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/i): maks. 704 g/l.  
Ten produkt zawiera < 704 g/l VOC.



Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

09

GBI F 010-2

EN 13813:2002

2920

Jastrzych z żywicy syntetycznej/powłoka do stosowania w pomieszczeniach

Reakcja na ogień:	Efl
Uwalnianie substancji korozyjnych:	SR
Odporność na ścieranie:	≤ AR1
Przyczepność:	≥ B1,5
Wytrzymałość uderowa:	≥ IR4

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność