



Color Sil [basic]

- Fassadenfarbe -

Wysokiej jakości farba elewacyjna o charakterze mineralnym

Kolor	Formy dostawy
	Ilość na palecie 32
	Jedn. opak. 12,5 l
	Rodzaj opakowania wiadro plastikowe
	Kod opakowania 13
	Nr art.:
biały	2930 ■
kolory niestandardowe	2931 ■
Tyłoko po uzgodnieniu - nie ma możliwości wyprodukowania materiału o intensywnych barwach	

Zużycie



około 0,2 - 0,3 l/m² na jedną warstwę
Niezbędne jest nałożenie 2 warstw.
Zużycie może się wahać zależnie od właściwości podłoża.
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, klinkier piaskowiec, tynk i cegła wapienno-piaskowa
- Podłoża mineralne PII i PIII
- Na nośne powłoki krzemianowe, silikonowe oraz matowe - dyspersyjne.
- Na tynki z żywic syntetycznych

Właściwości



- Materiał hydrofobowy: $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0,5)$
- Przepuszczalność pary wodnej $s_d \leq 0,17 \text{ m}$
- Nie generuje dużych naprężeń
- Mat o charakterze mineralnym

Dane techniczne produktu

- W stanie dostarczanym

Spoivo	Wysokiej jakości czysty akryl
Gęstość (20 °C)	1,55 g/cm ³
Lepkość	4000 mPa·s
Pigmenty	Światłotrwałe pigmenty tlenkowe, odporna na alkalia lub dwutlenek tytanu
Odczyn pH	Ca. 8,5

- W stanie przereagowanym

Przepuszczalność pary wodnej (DIN 52615)	$s_d \leq 0,17 \text{ m}$
Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617)	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Kolor	biały
Stopień połysku	mat o mineralnym charakterze

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Remmers Reinigungsprodukte](#)

Przygotowanie pracy


- Wymagania wobec podłoża



Nośne, suche, czyste i wolne od rys.
Nie może zawierać szkodliwych soli

- Przygotowania
Nośne podłoża mineralne należy zagruntować środkiem Primer H.
Piaszczące, podłoża o trwałej przyczepności zagruntować środkiem Primer HF lub Primer Hydro HF.

Sposób stosowania



- Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Materiał starannie rozmieszać.
Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.
Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża.
Czas oczekiwania pomiędzy aplikacjami: co najmniej 6 godzin.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować wyłącznie materiał pochodzący z jednej partii produkcyjnej.
Intensywne barwy, np. żółta, czerwona, mogą z uwagi na pigmentację wykazywać niewielką zdolność krycia. W razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę.
Powierzchnie świeżo po zabiegu należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie



pędzel, ławkowiec, watek typu "jagnięca skórka" i urządzenia natryskowe typu arless

Narzędzia i ewentualne zabrudzenia czyścić natychmiast w stanie świeżym wodą.


Narzędzia z oferty Remmers

- Pędzel ławkowiec (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rączka do wátka (4449)
- Watek do epoksydów (5045)
- Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)
- Patentdispenser (4747)
- Mieszadło Collomix® LX (4296)



Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.



Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Zawartość LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/c): maks. 40 g/l (2010).
Ten produkt zawiera < 40 g/l LZO.

VOC	
Kat.	A/c
2010:	40g/l
max.:	40g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność