



Color LF [basic]

- Muurverf LF -

Schrobvaste, oplosmiddel- en weekmakervrije muurverf voor binnen

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	48
	Grootte / hoeveelheid	5 ltr
	verpakking	emmer
	verpakkingscode	05
	art.nr.	
wit	2962	■

Verbruik



Ca. 0,13 - 0,15 ltr/m² per laag

Het verbruik is afhankelijk van de zuiging van het oppervlak.

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

Toepassing



- Dekkende verf voor binnen
- Minerale ondergronden
- Behang / structuurbehang (Raufaser)
- Renovatielaag op matte, draagkrachtige oude verflagen

Eigenschappen



- Oplosmiddel- en weekmakervrij
- Emissiearm
- Schrobvast klasse 3 conform EN 13300
- Dekvermogen klasse 1 bij 7,5 m²/l
- Glansgraad: stompmat
- Hoge dampdoorlatendheid

Technische gegevens

Bindmiddel	oplosmiddelvrije acrylaatdispersie
Dichtheid (20°C)	ca. 1,4 kg/ltr
Viscositeit	verwerkingsklaar
Pigment	titaandioxide
Extender	minerale vulstoffen

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Onderzoeksrapport fysiologische onschadelijkheid](#)

Mogelijke systeemproducten


- [Primer Hydro F \(2842\)](#)

Werkvoorbereiding

- Eisen aan de ondergrond
Draagkrachtig, droog, schoon, stof- en scheurvrij.
Bevat geen bouwschadelijke zouten.
- Voorbereiding
Niet draagkrachtige oude verflagen volledig verwijderen.
Zandende, vast hechtende ondergronden gronderen met Primer Hydro F.



Verwerking



Materiaal goed roeren.
Het oppervlak met geschikt gereedschap coaten.
Materiaal afhankelijk van de conditie van de ondergrond in 1 - 2 lagen aanbrengen.
Wachttijd tussen de lagen min. 8 uur.

Verwerkingstip

Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet met het product in contact mogen komen, beschermen en afdekken.
Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargennummer behandelen.
Intensieve kleuren bijv. geel, rood enz. kunnen op basis van de pigmenten een gering dekvermogen hebben. Naar behoefte een volgende laag aanbrengen.

Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging




Kwast, blokkwast, vachtroller, airless spuitapparatuur

Gereedschap en eventuele vervuilingen direct terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

- Remmers gereedschap
- Flächenstreicher (4540)
 - Farbrolle FC (4913)
 - Rollerbügel (4449)
 - Epoxyroller (5045)
 - Heizkörperpinsel (4541)
 - Collomix® mengspiraal KR (4292)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften	Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen	Bij verwerking door middel van sproeien adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.
Afval	Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.
VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)	EU-grenswaarde voor het product (cat. A/a): max. 30 gr/ltr (2010). Dit product bevat < 30 gr/ltr VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.