



SL Fill Q2

- Schimmel-Saneerspachtel - Schimmel-Saneerspachtel

Kleur	Leverbaar	
	Aantal per pallet	30
	Grootte / hoeveelheid	25 kg
	Verpakkingstype	PE-zak
	Verpakkingscode	25
	art.nr.	
antiekwit (eigen kleur)	2996	■

Verbruik ong. 1,2 kg/m²/mm spachteldikte



Toepassing



- Voor het glad afwerken van Schimmel-Saneerputz systemen
- Het maken van een fijn, gesloten stucoppervlak geschikt voor muurverf
- Voldoet aan alle eisen Q1 - Q2

Eigenschappen

- Diffusie-open en capillair actief
- Vochtongevoelig
- Goed glad- en hechtend vermogen
- Uitstekend standvermogen
- Zonder grondering op alle zuigende ondergronden inzetbaar

Technische gegevens

Laagdikte	In één laag 1 - 5 mm
Schudmaat	Ca. 1,2 kg/dm ³
Druksterkteklasse	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
Waterdosering	Ca. 7,5 - 7,8 l/25 kg
Capillaire wateropname w24	> 1,0 kg/m ²
Waterdampdiffusie	μ < 10
Korrelgrootte	≤ 0,5 mm

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.




Mogelijke systeemproducten

- SLP CS 25 / CS 30 / CS 50 (0273)
- SP Top SL ^[basic] (1050)
- Tex 4/100 (3880)
- Color Si (0237)

Werkvoorbereiding


- **Ondergrond vereisten**
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**
Ondergrond mat vochtig voornatten.

Vorbereiding



- **Vermengen**
Water in een schone emmer of speciekuip gieten en droge mortel toevoegen.
Door middel van een mengapparaat ca. 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen.

Verwerking



- **Richtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.
Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de verwerkings- en verhardingstijden.
- **Verwerkingstijd (+20 °C)**
ca. 60 minuten

Hechtbrug

Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

Wapeningslaag

Pleister met een tandkam in een laagdikte van 3 mm aanbrengen.
De wapening in het midden van de verse wapeningslaag inbedden.
Wapeningsnetten 10 cm overlappen.

Oppervlakteontwerp

Het materiaal ca. 2 mm op de verharde wapeningslaag aanbrengen.
Met aangepast gereedschap glad afwerken.
Nabewerking van het oppervlak na uitharding.
Na uitharding schuurbaar.

Applicatie

Vers-in-vers werken, aanzetten vermijden.
Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.
De spachtel tegen te snelle droging bijv. door tocht en warmte beschermen met een folie.
Eventueel het oppervlak nadien licht vochtig houden.
Haarscheurtjes / krimp-scheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

Opmerking

De functionaliteit en de effectiviteit tegen schimmelaantasting en con-densvorming is alleen mogelijk in combinatie met Schimmel-Saneerputz en SLP CS-platen.
Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen
Niet op ondergronden werken, waar sprake is van vochtbelasting via de achterzijde.



De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

Steeds een proefvlak zetten!

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging

Menggereedschap, troffel, vlakspaan, sponsbord, viltbord



Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid

Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.