



SL Fill Q3

Jemná protiplísňová stěrka

Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 30
	Balení 20 kg
	Typ balení polyetylenový pytel
	Kód obalu 20
	Číslo výrobku
	2997 ■

Spotřeba

Cca 1,3 kg/m²/mm tloušťky vrstvy



Minimálně 5 mm jako armovací a tenkovrstvá omítka

Oblasti použití



- Vyhlazení protiplísňových sanačních systémů
- Zhotovení jemných souvislých ploch pod nátěr
- Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

Vlastnosti výrobku

- Difúzně otevřený a kapilárně aktivní
- Necitlivý na vlhkost
- Dobrá vyhlazovací vlastnost a přilnavost
- Nestékavý
- Použitelný bez penetrace na všechny nasákové podklady

Údaje o výrobku

Tloušťka vrstvy	Jedna vrstva do 3 mm
Sypná hmotnost	Cca 1,2 kg/dm ³
Třída pevnosti v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm ²)
W ₈₀	0,017 m ³ /m ³
W _{sat}	0,52 m ³ /m ³
Tepelná vodivost λ dry	0,48 W/(m•K)
Záměsová voda	Cca 6,0-6,3 l / 20 kg
Kapilární absorpce vody w ₂₄	13,32 kg/(m ² h ^{0,5})
Difúze vodních par	μ < 14
Reakce na oheň	Třída 1
Velikost zrna	0,5 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.




Systémové produkty

- **SP Top SL** ^[basic] (1050)
- **SLP CS 25** (0273)
- **Power Protect P 25 / P 40** ^[eco] (0262)
- **Tex 4/100** (3880)
- **Color SL** (0237)
- **Color CL Historic** (6569)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Savé omítkové podklady předem navlhčete.

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 60 minut

Kontaktní vrstva

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

Armovací vrstva

Materiál nanášejte zubovou stěrkou tak, aby konečná tloušťka vrstvy byla nejméně 3 mm.
Perlinku zapracovat doprostřed dosud čerstvé armovací vrstvy.
Pásky tkaniny překrýt nejméně v šíři 10 cm.

Úprava povrchu

Na dostatečně vytvrzenou výztužnou vrstvu naneste materiál v tloušťce nejméně 2 mm.
Upravit do hladka vhodným nářadím.
Dokončení je možné po zatuhnutí povrchu.

Upozornění při zpracování

Pracovat zčerstva do čerstva, vyvarovat se vytváření napojovacích přechodů.
Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani nemíchat s čerstvou maltou.
V závislosti na okolních podmínkách, ve vytápěných prostorách nebo v případě průvanu chránit fólií apod. před příliš rychlým vysycháním.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

Upozornění

Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Nepracujte na podkladech, které jsou ze zadu nasáklé.
Barevný odstín dosažený po vyschnutí a vytvrzení je závislý na podmínkách okolí a metodě zpracování. Proto začerstva uhlazená plocha vypadá světlejší, než hrubá nebo později uhlazená plocha. Různé zrnitosti stejného materiálu mohou vést k odchylce v odstínu. Podklady, které jsou zavlhčovány ze zadu, mohou vést ke změně barevného odstínu.
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Vždy vytvořte testovací plochy!
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.



Nářadí / čištění




Míchadlo, zednická lžice, hladítko, houbové hladítko, škrabák na břizolit
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- **Mischgefäß (4030)**
- **Collomix Rührer DLX 152 HF (4286)**
- **HEXAFIX® Nachrüstadapter (4283)**
- **Remmers Quirlex (4282)**
- **Abdeckpapier (5019)**
- **Nerezové hladítko (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Nerezové hladítko dva kulaté rohy (4118)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**

Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.