



SL Fill Q3

Pelējuma sanācības špaktele, smalka

Krāsu tonis	Pieejamība
	Skaitis paletē 30
	VPE 20 kg
	Iepakojuma veids PE-maiss
	Iepakojuma kods 20
	Preces Nr.
	2997 ■

Izmantošanas jomas



- [AW_M_637]
- Smalku, slēgtu un krāsojamu apmetuma virsmu izveidošana
- [AW_iQ_14]

Īpašības

- Atvērts difūzijai un kapilāri aktīvs
- [EG_M_172]
- [EG_M_47]
- [EG_GR_80]
- [EG_M_125]
- [EG_M_212]


Iespējamie sistēmas produkti

- SP Top SL ^[basic] (1050)
- Color SL (2991)

Sagatavošanās darbam


- Prasības attiecībā uz pamatni
Nestspējīga, tīra un bez putekļiem.
- Sagatavošana
Nedaudz iepriekš samitrināt pamatni.

Sagatavošana



- **Piemaisījums**
Ievietojiet ūdeni tīrā traukā un pievienojiet sausu javu.
Rūpīgi un viendabīgi sajaukt apmēram 3 minūtes, izmantojot piemērotu maisīšanas rīku.

Apstrāde



- **Apstrādes nosacījumi**
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +30 °C.
Zema temperatūra pagarina, augsta temperatūra saīsina apstrādes un sacietēšanas laiku.



Kontākta slānis

Uzklājiet produktu ar piemērotu instrumentu kā kontakta slāni.

[VA1_M_613]

[VA1_M_718]

Izlīdziniet virsmu ar piemērotu instrumentu.

Virsmas pēcapstrāde pēc stabilizēšanas.

Pēc sacietēšanas slīpējams.

Norādījumi par apstrādi

[VA2_M_513]

Stabilizētu javu nedrīkst pārstrādāt ar ūdeni vai ar svaigu javu.

[VA1_M_578]

Matu līnijas plaisas/saraušanās plaisas ir nekaitīgas un nav kļūdas, jo tās neietekmē īpašības.

Norādījumi

[VA2_M_527]

Produkta īpašības tika noteiktas laboratorijas apstākļos pie 20°C un 65% relatīvā mitruma. Nedarbojieties ar atpakaļmidzinātām virsmām.

Krāsa, kas paliek pēc žūšanas un sacietēšanas, ir atkarīga no apkārtējās vides apstākļiem un apstrādes metodes. Piemēram, svaigi izlīdzināta virsma izskatās gaišāka, salīdzinot ar vēl izlīdzinātu vai rūdītu virsmu. Dažādi viena un tā paša izstrādājuma graudu izmēri var izraisīt nelielas krāsas atšķirības. No aizmugures izsūcies mitrums uz virsmas var izraisīt krāsas izmaiņas.

Nelietot uz ģipša bāzes virsmām!

Ūdenim sajaukšanai ir jābūt dzeramā ūdens kvalitātei.

Zems hromāta saturs saskaņā ar Direktīvu 2003/53/EK.

Vienmēr izveidojiet testa virsmu(-as)!

Par atkāpēm no pašreizējiem noteikumiem jāvienojas atsevišķi.

Plānošanas un izpildes laikā jāievēro attiecīgie pārbaudes sertifikāti.


Darba instrumenti/tīrīšana

Tīriet instrumentus svaigā stāvoklī ar ūdeni.



Glabāšana/glabāšanas laiks

Sausā veidā, neatvērtos konteineros, 12 mēnešus.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest māsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgāadne tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.