



VZ MB

Жидкий замедлитель схватывания для MB 2K

Доступные позиции

Кол-во на палете	360
Единица упаковки	15 x 1 л
Тип упаковки	флакон пласт.
Код упаковки	01
Арт. №	
3005	■

Расход Макс. 250 мл на 25 кг MB 2K

Область применения ■ Замедление скорости схватывания MB 2K

Свойства ■ Замедляет схватывание и оказывает разжижающее действие на MB 2K

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,02 г/см³
Растворимость	диспергируется в воде
Внешний вид	прозрачная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

► MB 2K (3014)

Подготовка материала

■ Замешивание


При легком перемешивании добавить VZ MB (макс. 250 мл) в жидкий компонент MB 2K (10,6 кг).

Макс. количество добавления: 250 мл на упаковку 25 кг MB 2K

Замедляющее действие при 30 °C до 100 мин.

Условия хранения / срок хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от прямого попадания солнечного света и замерзания, хорошо проветриваемом, недоступном для детей месте.





**Безопасность /
нормативные
документы**

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

**Указания по
утилизации**

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полнотью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязательными. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.