



VZ MB

Retardante líquido

Disponibilidad	
Cant. por palet	360
UNIDADES DE ENVASADO	
15 x 1 l	
Tipo de envase	Botella de plástico
Clave de envase	01
Artículo número	
3005	■

Consumo / cantidad a aplicar Máximo 1,0% con MB 2K sobre la cantidad total
Máximo 0,5% con Betofix OS 5b+ sobre la cantidad total

Campos de aplicación ■ Retraso en la velocidad de ajuste

Propiedades ■ Efecto retardante y licuador

Posibles productos del sistema > MB 2K (3014)
> Betofix OS 5b+ (1113)

Elaboración ■ Condiciones de aplicación
Temperatura del material, del entorno y del sustrato: mín. +5 °C a máx. +30 °C.



Añadir al componente líquido mientras se remueve suavemente.
Max. Cantidad de adición: 250 ml por contenedor de 25 kg MB 2K
Max. Cantidad de adición: 125 ml por contenedor de 25 kg Betofix OS 5b+
Efecto retardante a 30 °C hasta 100 min.

Indicaciones Las desviaciones de las normativas actuales deben de acordarse por separado.
Para la aplicación y ejecución deben observarse los certificados de inspección disponibles en cada caso.

Estabilidad de almacenamiento / caducidad Al menos 9 meses almacenado en el envase original, sin abrir, en un lugar fresco y seco, protegido de las heladas



Seguridad / normativas Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.