



## VZ MB

Folyékony készletető

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	360
Kiszerezés	15 x 1 l
Göngyöleg típusa	műa. flakon
Göngyölegkód	01
Terméksz.	
3005	■

Anyagszükséglet Max. 1,0% MB 2K-hoz, a teljes mennyiséghez  
Max. 0,5% Betofix OS 5b+-hoz, a teljes mennyiséghez

Alkalmazási területek ■ A kötési sebesség készletetése

Tulajdonságok ■ Készletető és cseppfolyósító hatás

Terméjkellemzők	Sűrűség (20 °C)	kb. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
	Állag	hígan folyó
	Megjelenés	átlátszó folyadék

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek  
➤ MB 2K (3014)  
➤ Betofix OS 5b+ (1113)

Feldolgozás ■ Feldolgozási feltételek  
Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.  
A terméket finoman elkeverve kell a folyékony komponenshez hozzáadni.  
Max. adagolás: 250 ml 25 kg-os MB 2K göngyöleghez  
Max. adagolás: 125 ml 25 kg-os Betofix OS 5b+ göngyöleghez  
Készletető hatás 30 °C-on 100 percig.



Tudnivalók A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.  
A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechníványban foglaltakat.

Tárolás/eltarthatóság Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva, min. 9 hónapig.



Biztonság/előírások A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.