



Kiesol MB

Speciális alapozó

Elérhetőség				
Mennyiség raklaponként	288	90	60	24
Kiszérelés	11	51	101	301
Göngyöleg típusa	műa. kanna	műa. kanna	műa. kanna	műa. kanna
Göngyölegkód	01	05	10	30
Terméksz.				
3008	■	■	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 100–200 ml/m² az alapfelülettől függően

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



Alkalmazási területek

- Rendszerkomponens építmények szigeteléséhez
- Alkalmos nedvszívó ásványi felületekre



Tulajdonságok

- Javítja a tapadást a felülethez
- Víztaszító
- Szilárdít



Termékjellemzők

Sűrűség (20 °C)	1,01 g/cm ³
pH-érték	11
Megjelenés	tejes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [Remmers műanyaggal modifikált bitumenes vízszigetelő vastagbevonatok \(PMB\)](#)
- [Remmers szigetelőiszapok](#)

Előkészítés


- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Hordképes, száraz, tiszta és pormentes.

Feldolgozás

- **Feldolgozási feltételek**

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot ecseteléssel, hengerléssel vagy szórással kell egyenletesen felhordani.
A tócsaképződést kerülni kell.



Tudnivalók

Figyelembe kell venni a hatályos előírásokat és jogi követelményeket, és az ezektől való eltérésekről külön meg kell állapodni.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a termék tanúsítványban foglaltakat.



Munkaeszközök és tisztításuk

Korongecset, ecset, széles ecset, bárányszórhenger




Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződések azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani. A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Remmers szerszámok

- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Epoxy-Rolle (5045)**
- **Nylon-Rolle Standard (5066)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékok az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Teljesítménynyilatkozat

- **Teljesítménynyilatkozat**

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.