



Aqua EAD-67/sm-Aqua Endanstrich deckend

Vodou riediteľný krycí náterový systém, základ, medzivrstva a vrchný náter v jednom, pre vysokokvalitné drevené konštrukcie vo vonkajšom prostredí



Odtieň	Dostupnosť						
	Počet kusov na palete	672	200	96	22	4	1
	Balenie	0,75 l	2,5 l	5 l	20 l	120 l	1000 l
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal	sud K	kontajner K
	Kód obalu	01	03	05	20	68	61
	Číslo výrobku						
weiß (RAL 9016)	3042	■	■	■	■	■	■
anthrazitgrau (RAL 7016)	3029	■	■	■	■		
špeciálne odtiene	3043	■	■	■	■	■	■

Spotreba
3 x 60 - 80 ml/m² pre aplikáciu štetcom
2-3 x 60 - 80 ml/m² pre aplikáciu valčekom
2 x 120 -150 ml/m² pre aplikáciu postrekom
1-2 x 60 - 80 ml/m² na údržbu/renováciu náterov

Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Ihličnaté drevo
- Vhodný pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky
- Základný & vrchný náter
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- 3v1: izolačný základ, medzivrstva a vrchný lak
- Dlhá životnosť vďaka kombinácii špeciálnych spojív
- Dobrá rozlietateľnosť
- Skorá odolnosť proti zlepeniu
- Pripustný pre vodnú paru
- Odolný proti poveternostným vplyvom a regulujúci vlhkosť
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylová disperzia
Hustota	Cca 1,20 g/cm ³ (weiß (RAL 9016)) Cca 1,06 g/cm ³ (RAL 7016/ špeciálne odtiene)
Viskozita (20 °C)	600 - 800 mPas
Zápach	Typický

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Systémové produkty

- Induline SW-910 (3777)
- Induline SW-900* (3776)
- Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)

*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Prípravné práce

- Požiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt a správne odborne pripravený.
Čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky: vlhkosť dreva max. 18 %.
- Príprava podkladu



Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom* (*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).
Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".
Odstráňte suky a miesta s výstupom živice a očistite ich pomocou vhodných riedidiel (napr. Verdünnung V 101, Nitroalebo Universalverdünnung).
Zašednuté a zvetrané drevené povrchy zbrúste až na nosný podklad.
Údržba / renovačné nátery: Naneste 1 - 2 vrstvy s ľahkým medzibrusom.

Spracovanie



- Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. 0 °C do max. + 30 °C.

Materiál dobre premiešajte, aj počas spracovania alebo po pracovnej prestávke.
Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.
Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.
Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.
Zaistite dobré vetranie.
U vodou riediteľných systémov vzniká vždy riziko zafarbenia farebnými zložkami obsiahnutými v dreve.

- Sušenie
Suchý proti prachu: po cca 1 hodine
Prelakovateľný: po cca 4 hodinách
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.
- Riedenie
Pripravené na použitie, v prípade potreby s vodou (max. 5 %).

Upozornenie

V prípade hoblovaného smrekovca (červeného smreka) a predovšetkým ihličnatých drevín s vysokým obsahom živíc môže dôjsť k zníženej príľnavosti a odolnosti voči poveternostným vplyvom (predovšetkým u tangenciálneho rezu, konárov a zón bohatých na živicu). Je nutné počítať so skrátenými intervalmi údržby a obnovy. Je možné si pomôcť jedine správne zvolenou predúpravou, a to hrubším prebrúsením (P 80), čím sa narušia živicové kanáliky a dôjde k lepšej príľnavosti. Týmto by sme mali doceliť dlhší interval prípadnej údržby.

Pracovné náradie, čistenie



Akrylový štetec, plochý štetec, valček s krátkym vlasom, striekacie zariadenie
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.
Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Blížšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnu účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!



Obsah VOC podľa smernice
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobok obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.