



## Induline DW-692

Vandens pagrindu pagaminta purškiamą padengianti danga tarpiniams ir dengiantiesiems sluoksniams



| Atspalvis                                | Variantai           |             |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                          | Kiekis ant paletės  | 22          |
|                                          | <b>Pakuotė</b>      | <b>20 l</b> |
|                                          | Pakuotės rūšis      | Kibiras     |
|                                          | Pakuotės kodas      | 20          |
|                                          | <b>Artikulo Nr.</b> |             |
| <b>Induline DW-692/20 matinis</b>        |                     |             |
| Baltas/Weiß (RAL 9016)                   | 3057                | ■           |
| Spec. atspalviai                         | 3058                | ■           |
| <b>Induline DW-692/35 pusiau blizgus</b> |                     |             |
| Baltas/Weiß (RAL 9016)                   | 3056                | ■           |
| Spec. atspalviai                         | 3059                | ■           |
| C bazė (Pripilta 95 % tūrio)             | 015175              | ■           |

### Išėiga



150 - 300 ml/m<sup>2</sup> (plius purškimo metu patirti nuostoliai)  
(šlapio sluoksnio storis: 150 - 300 µm, sauso sluoksnio storis: 60 - 120 µm)

### Panaudojimo sritys



- Lauko ir vidaus medienai
- Spygliuočių ir lapuočių medienai
- Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
- Apsaugotoms konstrukcijoms: pvz., mediniams/aliuminiams langams
- Sienų ir lubų konstrukcijoms iš skersai laminuotos medienos ir laminuotos faneros medienos
- Tarpinė ir galutinė danga
- Vieno arba kelių sluoksnių dengimas
- Profesionaliam naudojimui

### Savybės



- Tolygiai pasiskirsto
- Didelis atsparumas sulipimui
- Mažas polinkis geltonuoti ir kreiduotis
- Didelis patvarumas dėl specialaus rišiklių derinio
- Atsparumas nešvarumams
- Maloni paviršiaus tekstūra

### Produkto duomenys

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klampumas (20 °C) | Apie 2200 mPas (RAL 9016)/ apie 3000 mPas (spec. atspalviams) |
| Rišamoji medžiaga | Specialūs akrilato polimerai                                  |
| Tankis (20 °C)    | Apie 1,13 g/cm <sup>3</sup>                                   |
| Kvapą             | Būdingas                                                      |
| Blizgumas         | Matinis / pusiau blizgus                                      |

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

### Galimi sistemos produktai

- Induline SW-900\* (3776)
- Induline GW-201 (2491)
- Induline GW-209 (2498)



- Induline GW-306 \* (3488)
- Induline ZW-400 (3900)
- Induline ZW-425 (7918)
- Induline ZW-502i (1633)
- Induline ZW-504i (3453)
- Induline ZW-507i (1636)
- Induline Mix & Go (1827)

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

#### Pasiruošimas darbui

- Reikalavimai pagrindui  
Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.  
Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %
- Paruošimas  
Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis\* (Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).  
Padengti tam skirtu gruntu ir tarpine danga ir prireikus atlikti tarpinį šlifavimą.  
Sujungimo siūles apsaugoti produktu „Induline V-Fugenschutz“ arba „Induline AF-920“.

#### Apdorojimas



- Apdorojimo sąlygos  
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +15 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas esant produkto temperatūrai nuo 15 iki 20 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Purškimas „Airless“ būdu: 0,28–0,33 mm antgalis, 70–90 bar purškimo slėgis.

Purškimas „Airmix“ būdu: 0,28–0,33 mm antgalis, 70–90 bar purškimo slėgis, 1–2 bar oro slėgis.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

#### Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.  
Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.  
Neapdoroti esant tiesioginiams saulės spinduliams ir žemesnei nei 15 °C arba aukštesnei nei 30 °C temperatūrai.  
Pasirūpinti geru vėdinimu.  
Kad spalvotos medienos sudedamosios dalys neprasiskverbtų, kai dengiama baltų ar šviesių atspalvių danga, naudoti tinkamą izoliacinį gruntą ir tarpines dangas.  
Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.  
Leistinas sauso sluoksnio storis turi atitikti VFF duomenų lape HO.03 pateiktas specifikacijas.  
Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų iešiklyje interneto svetainėje [www.remmers.com](http://www.remmers.com).

- Džiūvimas  
Ant išdžiūvusio paviršiaus nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.  
[TR\_SUE\_1]  
[H\_D\_5]  
[TR\_FT\_4]
- Skiedimas  
[H\_V\_4]

#### Nurodymai

##### Sandarinimas:

Hermetikai turi būti suderinami su danga ir gali būti naudojami tik ant visiškai išdžiūvusios dangos sluoksnio.  
Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

Jei dangos medžiagos yra ryškių spalvų, jos gali šiek tiek išblukti, pvz., valant. Šie reiškiniai yra laikini, pavieniai ir neturi įtakos produkto kokybei. Žr. techninę informaciją TI 5.12 „Dažų kreidavimas“.


##### Priežiūra ir restauravimas:

Lauko medieną nuolat veikia oro ir aplinkos sąlygos. Dangai būdingas natūralus senėjimas, nykimas ir nusidėvėjimas. Nusidėvėjimo greitis priklauso nuo medienos konstrukcijos veikiančio poveikio (silpnas, vidutinis, stiprus). Vieną konstrukciją arba objektą gali veikti skirtingos oro sąlygos. Norint medienos konstrukcijoms suteikti ilgalaikę apsaugą, rekomenduojama paviršių kasmet patikrinti, o atsiradusius pažeidimus nedelsiant sutaisyti.  
Valymui ir priežiūrai rekomenduojama naudoti durims arba langams skirtą priežiūros rinkinį.

Restauruojant dengti produktų „Aqua AG-26-Allgrund“ ir „Aqua DL-65-Decklack PU“ arba „Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1“ sluoksnį.

Dengiant lauke esančias medienos konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbo įrankiai/ valymas                                                          | Rankinis purkštuvas, automatinė purškimo įranga                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.<br>Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.                                                                                                                                                                |
| Sandėliavimas/ galiojimas                                                        | Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.                                                                                                                                                                                              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saugumas/ reglamentai                                                            | Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.                                                                                                                                                                                |
| Asmeninės apsaugos priemonės                                                     | Darbus atliekant purškimo būdu, naudoti apsaugines kvėpavimo takų priemones (filtras min.A/P2) ir apsauginius akinius. Dėvėti tam skirtus apsauginius rūbus ir apsaugines pirštines                                                                                                                                                             |
| Atliekų šalinimo nurodymai                                                       | Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotės atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę. |
| Biocidinių produktų reglamentas                                                  | Sudėtyje yra biocidinio produkto (supakuotų gaminių konservanto) su biocidinio produkto veikliosiomis medžiagomis CMIT/MIT (3:1) pakuotės turiniui nuo sugedimo dėl mikrobinių organizmų (bakterijų, mielių ir pan.) apsaugoti. Būtina laikytis apdorojimo nurodymų!                                                                            |
| LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą (2004/42/EB)                                     | ES ribinė produkto vertė (Kat. A/d): maks. 130 g/l (2010).<br>Produkto sudėtyje yra < 130 g/l LOJ.                                                                                                                                                                                                                                              |

|              |
|--------------|
| VOC          |
| Kat. A/d     |
| 2010: 130g/l |
| max.: 130g/l |

Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemonės taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdorojimą. Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis. Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam specifiniam panaudojimo būdai, tuomet bet kokia konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam šių techninių duomenų leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių duomenų leidinį.