



## Color SP

### - Sanierputzfarbe -

Hoch wasserdampfdurchlässige Innenfarbe für Sanierputzsysteme



Farbton	Verfügbarkeit		
		Anz. je Palette	48
	<b>Größe / Menge</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K
	Gebinde-Schlüssel	05	13
	<b>Art.-Nr.</b>		
weiß	3080	■	■
Sonderton	3081	■	■

#### Verbrauch

Ca. 0,13 - 0,15 l/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

Verbrauch kann je nach Oberflächenbeschaffenheit schwanken.

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



#### Anwendungsbereiche



- Deckende Beschichtung von Sanierputzen im Innenbereich
- Mineralische Untergründe
- Renovierungsbeschichtung auf matten, tragfähigen Altbeschichtungen
- Tapeten / Raufaser

#### Eigenschaften



- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Emissionsarm
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
- Deckvermögen Klasse 1 bei 7,5 m<sup>2</sup>/l
- Glanzgrad: stumpfmatt
- Hoch wasserdampfdurchlässig

#### Produktkenndaten

Bindemittel	Lösemittelfreie Acrylatdispersion
Dichte (20 °C)	Ca. 1,4 kg/l
Viskosität	Verarbeitungsgerecht
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	s <sub>d</sub> -Wert < 0,01 m bei 0,3 l/m <sup>2</sup>

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

#### Mögliche Systemprodukte


- [Primer Hydro F \(2842\)](#)

#### Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**  
Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei.  
Frei von bauschädlichen Salzen.
- **Vorbereitungen**  
Nicht tragfähige Altbeschichtungen restlos entfernen.  
Sandende, fest anhaftende Untergründe mit Primer Hydro F grundieren.



**Verarbeitung**



■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C.

Material gut aufrühren.

Fläche mit geeignetem Werkzeug beschichten.

Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 1-2 Arbeitsgängen applizieren.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen mind. 8 Stunden.

**Verarbeitungshinweise**

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.

Zusammenhängende Flächen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten.

Intensive Farbtöne z. B. gelb, rot usw. können aufgrund der Pigmente ein geringeres Deckvermögen aufweisen. Bei Bedarf weitere Schicht applizieren.

**Hinweise**

Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

Stets Probefläche(n) anlegen!

**Arbeitsgeräte / Reinigung**



Pinsel, Flächenstreicher, Lammfellrolle, Airless-Spritzgerät

Arbeitsgeräte und Verschmutzungen in frischem Zustand mit Wasser reinigen.

**Remmers Werkzeuge**

- **Collomix® Rührer LX (4296)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

**Sicherheit / Regularien**

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

**GISCODE**

BSW20

**Entsorgungshinweis**

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Abguss leeren.

**VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): max. 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.