



## Color SP

### - Sanierputzfarbe -

Nagy páraáteresztő képességű, betéri festék felújító vakolatrendszerhez



Szín	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	48	32
	<b>Kiszerezés</b>	<b>5 l</b>	<b>12,5 l</b>
	Göngyöleg típusa	Vödör K	Vödör K
	Göngyölegkód	05	13
	<b>Terméksz.</b>		
fehér	3080	■	■
különleges szín	3081	■	■

#### Anyagszükséglet

kb. 0,13–0,15 l/m<sup>2</sup> rétegenként

A felület minőségétől függően változhat az anyagfelhasználás.

A pontos anyagszükségletet megfelelő nagyságú próbafelületen lehet meghatározni.



#### Alkalmazási területek



- Felújító vakolatra fedőfestékként beltérben
- Ásványi alapfelületekre
- Renováló bevonat matt, hordképes régi festékbevonatokra
- Tapéta/fűrészporos tapéta

#### Tulajdonságok



- Oldószer- és lágyszermentes
- Alacsony károsanyagkibocsátású
- DIN EN 13300 szerinti 3. osztályú nedves dörzsállóság
- Fedőképesség 1 osztály 7,5 m<sup>2</sup>/l-nél
- Fényességi fok: tompa matt
- Nagyon nagy páraáteresztőképesség

#### Termékjellemzők

Kötőanyag	oldószermentes akrilátdiszperzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,4 kg/l
Vízkozítás	feldolgozásra alkalmas
Páraáteresztő képesség	s <sub>d</sub> -érték < 0,01 m 0,3 l/m <sup>2</sup> mellett

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

#### Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- [Primer Hydro F \(2842\)](#)

#### Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények  
Legyen hordképes, száraz, tiszta, por- és repedésmentes.  
Építménykárosító sókat nem tartalmaz.
- Előkészítés  
Nem hordképes régi bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani.  
Porló, szilárdan tapadó alapfelületet Hydro-Tiefengrund alappal kell kezelni.



#### Feldolgozás



#### ■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +5 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

A felületet megfelelő szerszámmal be kell vonni.

Az alapfelület minőségétől függően az anyagot 1-2 rétegben kell felhordani.

A rétegek közötti várakozási idő min. 8 óra.

#### Feldolgozási tudnivalók

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerülhetnek érintkezésbe a termékkel, megfelelően le kell takarni.

Az összefüggő felületeket csak azonos sarzsi-számú anyagból kell feldolgozni.

Intenzív színek pl. sárga, piros stb. a pigmentek miatt kisebb fedőképességet mutathatnak. Szükség esetén további réteget kell felhordani.

#### Tudnivalók

A vonatkozó szabályozásoktól való eltérés esetén külön megállapodás szükséges.

A tervezésnél és a kivitelezésnél mindig figyelembe kell venni a terméktechníványban foglaltakat.

Próbafelület készítése kötelező!

#### Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset, széles meszelő, báránygyapjú-henger, airless-szóróberendezés

Munkaeszközöket és az esetleges beszennyeződéseket azonnal friss állapotban vízzel kell tisztítani.

Remmers szerszámok

- Farbrolle FC (4913)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

#### Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

#### Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor P2 szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

#### Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

#### VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/a kategória): max. 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb < 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/a
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.