



Induline GW-230

Vizesbázisú, fehér izoláló-alapozó szórással történő felhordáshoz



Szín	Elérhetőség			
	Mennyiség raklaponként	22	4	1
	Kiszerelés	20 l	120 l	1000 l
	Göngyöleg típusa	kanna	műa. hordó	műa. konténer
	Göngyölegkód	20	68	61
	Terméksz.			
fehér	3098	■	■	■

Anyagszükséglet

Kb. 150 ml/m² rétegenként
(kb. 150 µm nedvesréteg-vastagságnak és kb. 50 µm szárazréteg-vastagságnak felel meg)



Alkalmazási területek



- Kültéri faanyagokra
- Tülevelű és lombos fákra
- Köztes bevonatként fehér alapozóval alapozott faszerkezetekhez
- Nem alkalmazható Kaya és Merbau fafajokra
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Csökkenti a fában lévő vízdékony járulékos anyagok által okozott átsárgulás mértékét
- Kiváló (nedves) tapadás
- Felületi védelemmel a mikrobiológiai károsodások ellen

Termékjellemzők

Kötőanyag	akrilátgyanta
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,19 g/cm ³
Viszkózitás	kb. 800 mPas
Szag	jellegzetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

További információk

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline ZW-400 \(3900\)](#)
- [Induline ZW-425 \(7918\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Előkészítés

- **Alapfelülettel szembeni követelmények**
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.
Mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma: 11–15%
- **Előkészítés**
A gombásodásra hajlamos fafajokat favédőszerez* kell előkezelní. (*A biocid termékeket körültekintően kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó információkat!)
Be kell tartani a BFS 18. sz. „Kültéri fa és faszerkezetek felületkezelése” tájékoztatót.



Feldolgozás



Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +15 °C és max. + 30 °C.

Az anyagot jól fel kell keverni.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak. A legjobb szórás kép 15–20 °C-os hőmérsékletű anyaggal érhető el.

Airless-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 90–120 bar.

Airmix-szórás: fúvóka: 0,28–0,33 mm, anyagnyomás: 70–90 bar, segédlevegőnyomás: 1–2 bar.

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

Feldolgozási tudnivalók



Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat.

A technikailag módosított fa- és fa szerkezeti anyagok bevonása előtt próbát, valamint az adott területen alkalmazási tesztet kell végezni.

Előzetesen próbálkozást kell végezni gyakorlati körülmények között a kívánt rendszerben, majd ellenőrizni kell a felületi tulajdonságokat.

A vizesbázisú bevonatrendszerek alkalmazásakor a vízőldékony járulékos anyagok kioldódása elszíneződésekhez vezethetnek.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A gyantakifolyás természetes jelenség, amely nem akadályozható meg bevonatok felhordásával; az erre vonatkozó előírásokat a BFS Műszaki irányelvek 18. sz. melléklete tartalmazza.

A termék túlzott hígítása, a faanyag magas nedvességtartalma, valamint a javasolt rétegrend (az előírt felhordási mennyiség) és a száradási idő be nem tartása csökkenti a termék izolálóképességét.

Figyelembe kell venni a kültéri faszervezetek felületkezelésére vonatkozó aktuális szabványokat és irányelveket (VFF-műszaki adatlapok, BFS-műszaki adatlap sz. 18, Vdl-, IFT- irányelvek).

Száradás

Porszáraz: kb. 30 perc után

Csiszolható és átdolgozható: kb. 4 óra után

(23 °C és 50% relatív páratartalom mellett)

Csiszolható és átdolgozható mesterséges szárítás esetén: kb. 20 perc kiterülési idő (kb. 20°C és 65–75% relatív páratartalom mellett) / 75 perc száradási idő (kb. 45 °C és 1 m/s légsebesség mellett) / 20 perc lehűlési idő

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcsera és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

Hígítás

Szükség esetén (max. 5%) vízzel hígítható.

Tudnivalók

A tömítések anyagának a felületkezelő anyaggal összeférhetőnek kell lennie; a tömítéseket csak teljes átszáradás után szabad elhelyezni.

Csak lágyítószermentes tömítéseket szabad használni.

Munkaeszközök és tisztításuk




Kézi szórópisztoly, automata szóróberendezés

A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel vagy RK-898-Reinigungskonzentrat tisztító koncentrátummal kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiszerelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Egyéni védőfelszerelés

Szórásakor min. A/P2 kombinált szűrőbetéttel ellátott védőmaszkot és védőszemüveget kell viselni. Megfelelő védőkesztyűt és védőruhát kell viselni.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

A bevonatnak a mikroorganizmusokkal (alga, penész, stb.) szembeni védelme érdekében 3-jód-2-propinilbutilkarbamátot kezelt terméként biocid hatóanyagot(okat) tartalmazó biocid terméket (bevonóvédőszer) tartalmaz. Feltétlenül vegye figyelembe a feldolgozási utasításokat!



VOC-tartalom (2004/42/EK
Decopaint-irányelv)

EU határérték erre a termékre (A/g kategória): max. 30 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb < 30 g/l VOC-t tartalmaz.

VOC	
Kat.	A/g
2010:	30g/l
max.:	30g/l

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.