



## Induline GW-230

Biely izolačný základ na báze vody určený na postrek



| Odtieň       | Dostupnosť            |               |              |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
|              | Počet kusov na palete | 22            | 4            |
|              | <b>Balenie</b>        | <b>20 l</b>   | <b>120 l</b> |
|              | Druh balenia          | plechový obal | sud K        |
|              | Kód obalu             | 20            | 68           |
|              | <b>Číslo výrobku</b>  |               |              |
| biela (weiß) | 3098                  | ■             | ■            |

### Spotreba

Cca 150 ml/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu náteru  
(zodpovedá: hrúbke mokrého filmu: približne 150 µm, hrúbke suchého filmu: približne 50 µm)



### Oblasti použitia



- Drevo v exteriéri
- Na ihličnaté a listnaté drevo
- Na drevených prvkoch natretých bielym základným náterom je možné použitie ako medzivrstva
- Nevhodné pre dreveniny kaya a merbau
- Len pre profesionálne použitie

### Vlastnosti výrobku



- Znižuje zafarbenie spôsobené vodorozpusťnými extraktívnymi látkami dreva
- Vynikajúca priľnavosť (za mokra)
- Obsahuje konzervanty náterového filmu s účinkom proti mikrobiálnemu poškodeniu

### Informácie o výrobku

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Spojivo         | Akrylátová živica          |
| Hustota (20 °C) | Cca 1,19 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskozita       | Cca 800 mPas               |
| Zápach          | Typický                    |

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenaajú záväznú špecifikáciu produktu.

### Ďalšie informácie

➤ [Nachhaltigkeitsdatenblatt](#)

### Systémové produkty

- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline ZW-400 \(3900\)](#)
- [Induline ZW-425 \(7918\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)

\*Používajte biocídy bezpečným spôsobom.  
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

### Prípravné práce

- **Požiadavky na podklad**  
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez masntô a bez uvoľnených nečistôt.  
Rozmerovo stabilné drevené prvky: vlhkosť dreva 11 - 15 %.
- **Príprava podkladu**  
Nerezistentné dreveniny impregnujte ochranným prostriedkom\* (\*Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku!).



Dodržujte všeobecne platné pokyny podľa kódexu BFS č.18: "Povrchová úprava dreva a drevených materiálov v exteriéri".

## Spracovanie



### ■ Podmienky pri spracovaní

Teplota materiálu, okolia a podkladu: od min. +15 °C až do max. +30 °C.

Pred použitím dobre premiešajte.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na neriedený materiál. Najlepšiu rozlievateľnosť dosiahnete pri teplote materiálu 15 až 20 °C.

Striekanie Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 90 - 120 bar

Striekanie Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak prídavného vzduchu 1-2 bar

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

## Upozornenie pri spracovaní



Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, príľnavosť k podkladu a odtieň.

Pred povrchovou úpravou technicky modifikovaného dreva a materiálov na báze dreva sa musí vykonať skúšobný náter a test vhodnosti pre požadovanú oblasť použitia.

Vykonajte skúšobný náter v praktických podmienkach v požadovanom systéme a potom otestujte vlastnosti povrchu.

Pri náterových systémoch na báze vody vždy existuje riziko zafarbenia spôsobené extraktívnymi látkami dreva. Zaisťte dobré vetranie.

Výron živice je podmienený prirodzenými vlastnosťami dreva a nie je mu možné zabrániť ani povrchovou úpravou. Pozri technický list BFS č. 18.

Príliš vysoké zriedenie výrobku, veľmi vysoká vlhkosť dreva, alebo nedodržanie odporúčania ohľadom nanášania vrstiev, naneseného množstva a doby schnutia môže významne ovplyvniť izolačný účinok výrobku. Dbajte na dodržiavanie aktuálnych noriem a smerníc pre povrchovú úpravu drevených dielov v exteriéri.

### ■ Sušenie

Suchý proti prachu: po cca 30 minútach

Brúsiteľný a prelakovateľný: po cca 4 hodinách

(pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti)

Brúsiteľný a prelakovateľný pri procese riadeného sušenia: po cca 20 minútach (pri cca 20 °C a 65 - 75 % relatívnej vlhkosti) / 75 minútach fázy sušenia (cca 45 °C, cirkulácia vzduchu 1 m/s) / 20 minútach fázy ochladzovania.

Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

### ■ Riedenie

V prípade potreby pridajte vodu (max. 5 %).

## Upozornenie

Tesniace hmoty musia byť kompatibilné s náterom a môžu sa použiť najskôr vtedy, keď je náter dobre preschnutý.

Používajte tesniace profily bez zmäkčovadiel.


## Pracovné náradie / čistenie



Ručné striekacie pištole, automatické striekacie zariadenie

Ľhneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat. Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

## Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

## Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

## Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

## Upozornenie na likvidáciu odpadu

Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

## Biocídny prípravok

Obsahuje ako "ošetrený výrobok" biocídny výrobok s biocídnou účinnou látkou 3-jód-2-propynyl butylkarbamát na ochranu filmu proti mikrobiálnemu napadnutiu (riasy, plesne atď.). Dodržujte pokyny k spracovaniu!



Obsah VOC podľa smernice  
Decopaint (2004/42/EG)

EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/g): max. 30 g/l (2010).  
Tento výrobok obsahuje < 30 g/l VOC.

| VOC   |       |
|-------|-------|
| Kat.  | A/g   |
| 2010: | 30g/l |
| max.: | 30g/l |

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzná.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy,

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastností produktov k zmluvne určenému účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštrukcií, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.