



Epoxi-Holzverfestigung

Oldószermentes, kétkomponensű, epoxigyanta alapú faanyag-stabilizáló szer

Szín	Elérhetőség	
	Mennyiség raklaponként	200
	Kíszerelés	1 kg
	Göngyöleg típusa	kanna
	Göngyölegkód	01
	Terméksz.	
színtelen	3161	■

Anyagszükséglet

Rétegenként kb. 250–500 g/m² (az alapfelülettől függően)



Alkalmazási területek



- Beltéri fafelületekre
- A kültéri fafelületen csak pontszerűen
- A gomba- és rovarfertőzések miatt elkorhadt fa alkotórészek megerősítése
- Történelmi fa szerkezeti elemek állagmegőrzése (pl. favázás épületek, régiségek)
- Tapadáskövetítő az Epoxi-Holzersatzmasse faanyagpótló masszához
- Profeszionális felhasználóknak

Tulajdonságok

- Vízgőzzáró megerősítés
- Kiválóan bejut az anyagba az alacsony viszkozitásának köszönhetően

Termékk jellemzők

Sűrűség (20 °C)	kb. 1,07 g/cm ³
Viszkozitás (20 °C)	kb. 100 mPas
Szag	jellegetes

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.


Rendszerfelépítésben együtt használható termékek

- [Epoxi-Holzersatzmasse \(3162\)](#)

Előkészítés

- Alapfelülettel szembeni követelmények
Az alapfelület legyen tiszta, száraz, por-, zsír- és leválasztószer-mentes, illetve legyen szakszerűen előkészítve.
- Előkészítés
Drótkefével el kell távolítani a furatlisztet és a laza farostokat.
Szükség esetén a faszervezeteket a fakárosító rovarokkal és gombákkal szembeni megelőző védelem érdekében IG-10-Imprägniergrund IT impregnáló alapozóval kell kezelni.


Előkészítés



- Bekeverés
A csomagolás mindkét komponens megfelelő arányú mennyiségét tartalmazza. Az edzőkomponens (B) teljes mennyiségét min. 2 percig kell keverni a gyantakomponenssel (A).
A fátolképződés a nem megfelelő keverésre utal.
A feldolgozási idő max. 45 perc, magasabb hőmérséklet esetén lehet rövidebb is.
Ezt követően a göngyölegben tovább nő a hőmérséklet, és akár bomláshoz is vezető, túl erős hő- és füstképződés alakulhat ki. Az erős reakció elkerülése érdekében az edző komponenssel való elkeverés után a gyantát azonnal fel kell hordani a kezelendő felületre.



Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. +10 °C és max. + 25 °C.

Az anyagot közvetlenül a bekeverés után gyors mozdulatokkal, ecsettel kell felhordani a teljes felületre. A folyamatot szükség esetén nedves a nedvesben eljárásal meg kell ismételni. Az anyagot nem szabad önteni vagy vastagon felhordani.

Feldolgozási tudnivalók

Minta felület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.


Munkaeszközök és tisztításuk



Ecset

A munkaeszközöket használat után azonnal V 101 Verdünnung hígítóval kell elmosni. A rászárad, kikeményedett anyag a szerszámról már nem eltávolítható. A tisztítási hulladékokat az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

Tárolás/eltarthatóság



Felbontatlan, eredeti kiserelésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 12 hónapig.

Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékokat az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.