# Epoxy Masse de Réparation de Bois

Egalisation bicomposante sans solvant

| Couleur | Disponibilité | |
|---|---|---|
| | Nombre/palette | 60 |
| | **Unités de conditionnement** | **3 kg** |
| | Type de conditionnement | Seau métal |
| | Clé de fermeture | 03 |
| | **Art. n°** | |
| Gris | 3162 | ■ |

## Consommation

Par mm d'épaisseur de couche 0,93 kg/m² ; correspondant à 0,93 kg par litre de volume

## Domaines d'application

- Bois à l'intérieur
- Bois à l'extérieur (sélectif)
- Reconstruction des éléments en bois qui sont prétraités avec la Résine renforcement bois à base d'époxy
- De préférence pour les objets d'art (antiquités, artisanats, etc.)
- Produit réservé à l'usage des professionnels

## Propriétés

- Résistance élevée à la compression
- Réconstruction qui obstrue la vapeur d'eau des éléments en bois
- Poids spécifique minime
- Peut facilement être modelé
- Recouvrable de manière couvrante pour l'appariement des couleurs

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Densité (20°C) | Env. 0,93 g/cm³ |

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

## Produits du système

- **Epoxy Consolidant de bois (3161)**
- **Rofalin Acryl (2330)**
- **Lasure Chalet Color (3600)**
- **Aqua RG-27-Primaire de rénovation (7146)**
- **Aqua MSL-45/sm-Lasure protection UV+ (7130)**

## Préparation du travail

- **Exigences du support**
  Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

- **Traitement préliminaire**

Les parties endommagées du bois à réparer doivent être prétraitées avec la Résine renforcement bois avant le traitement. Il est important que la masse de remplacement du bois soit appliqué sur l'apprêt frais et encore adhésif.

## Préparation




**Mélanger**

Les deux composants sont livrés emballés dans la bonne proportion l'un par rapport à l'autre. Le composant durcisseur (B) doit être complètement mélangé avec le composant résine (A) pendant au moins 2 minutes.
Une formation de stries témoigne d'un mélange insuffisant.
Durée pratique d'utilisation: 1 heure maximum - une température plus élevée peut réduire cette durée.

## Mise en oeuvre




**Directives**

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +10 °C à max. +25 °C

Appliquer La masse de réparation du bois dans les limites de la durée de vie en pot spécifiée avec des d'outils propres, bien compacter et lisser. Pour lisser les surfaces, nettoyer soigneusement les outils et les humidifier avec le Diluant V 101, mais éviter l'égouttement.

## Applications

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Les accessoires de coffrage nécessaires doivent être munis d'un film PE comme agent de démoulage.

**Séchage**

Recouvrable : après environ 24 heures

## Outils / nettoyage

spatule, truelle, lisseuse en acier inoxydable

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec Solvant V101.
Le nettoyage n'est plus possible une fois séché ou durci.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

## Stockage / Conservation




Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

## Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

## Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.