



Universal-Holzlasur

Лазурь-гель на водной основе, акриловая, высшего класса для деревянных фасадов и интерьеров



Цвет	Доступные позиции		
	Кол-во на палете	192	126
	Единица упаковки	2,5 л	5 л
	Тип упаковки	канистра жест.	канистра жест.
	Код упаковки	03	05
	Арт. №		
farblos / бесцветный	3171	■	■
eiche hell / дуб светлый	3172	■	■
teak / тик	3173	■	■
nussbaum / орехово-коричневый	3174	■	■
kiefer / сосна	3176	■	■
palisander / палисандр	3177	■	■

Расход

~ 80 мл/м² на один слой (в неразбавленном виде)



Область применения



- Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
- Для внутренних и наружных работ
- Вариант farblos/бесцветный: для древесины внутри помещений и для конструктивно защищенных поверхностей вне помещений

Свойства



- Водный продукт
- Длительная эластичность
- Не отслаивается
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Не капает, подходит для обработки поверхностей выше уровня головы

**Технические параметры продукта**

Связующее вещество	акриловая дисперсия
Плотность (20 °C)	~ 1,02 г/см ³
Запах	слабый
Степень блеска	шелковисто-глянцевый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не несут характер гарантийной спецификации.

Сертификаты

➤ **DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"**

Подготовка к выполнению работ

■ **Требования к обрабатываемой поверхности**

Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %

■ **Подготовка поверхности**

Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно обработать подходящим средством для защиты древесины*; для древесины внутри помещений такая обработка не требуется (*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).

Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

Порядок применения

■ **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.

Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью.

После высыхания нанести 2-й слой.

Указания по применению

Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.

Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на образец поверхности.

■ **Высыхание**

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65 %:

От пыли: ~ 30 минут

На отлив: ~ 1 час

Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа

Окончательное отверждение достигается через 2-3 недели, в зависимости от температуры.

Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.

■ **Разбавление**

При необходимости разбавить водой (5-10 %).



Рабочий инструмент / очистка



Кисть малая (с искусственным ворсом), кисть флейцевая (с искусственным ворсом)

Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомьтесь с этикеткой и информацией о продукте!

Указания по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.
 При нанесении распылением использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания с комбинированным фильтром A2/P2.
 При шлифовальных работах использовать средства защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2.
 Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.
 Во время работы с краской не употреблять пищу и напитки, не курить.
 При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно смыть водой.
 Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.
 Инструмент очищать водой с мылом сразу после использования.
 На вторичную переработку отправлять только полностью опустошенные упаковки.
 Жидкие остатки материала сдать в пункт приема старой лакокрасочной продукции.

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).
 Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.





Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.