



Induline GW-360

Caurspīdīgs gruntējums uz ūdens bāzes ar plēves konservantu



Krāsu tonis	Pieejamība					
	Skaitis paletē	96	22	1	4	1
	VPE	5 l	20 l	600 l	120 l	1000 l
	Iepakojuma veids	spainis-w	spainis-w	Konteiners K	Muca K	Konteiners K
	Iepakojuma kods	05	20	63	68	61
	Preces Nr.					
bezkrāsaina	3201	■	■		■	
priede (RC-250)	3203	■	■			
tīkkoks (RC-551)	3204	■	■			
	3206	■	■			
	3207		■			
velnartuks (RC-150)	3275		■			
ozols (RC-350)	3276	■	■			
valrieksts (RC-652)	3277	■	■			
	3278		■			
	3202	■	■	■	■	■


Patēriņš

80 - 120 ml/m² uz vienu darba soli

Atkarībā no apstrādes metodes, koksnes veida un koksnes virsmas.



Izmantošanas jomas



- Kokmateriāli ārpus telpām
- Skujkoki un lapu koki
- Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis (ieskaitot to iekšējās daļas)
- Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēgi, profilēti dēļi, dārza mājiņas
- Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums
- Komponentiemar neprecīzu izmēru, arī kā plānslāņa lazūra
- Profesionālai izmantošanai
- Nav piemērojams grīdas zonā



Īpašības



- Izcila (mitrā) saķere
- Laba poru mitrināšana
- Gatavs izmantošanai iegremdējot un pārlejot
- Laba plūsmas uzvedība uz neapstrādātām un impregnētām koksnēm
- Ar plēves konservantu pret mikrobu bojājumiem
- Izturīgs pret laika apstākļiem

Izstrādājuma dati

Izejas laiks s ISO kausā 3	Apt. 24 - 26
Saistviela	Akrlāta / alkīda sveķi
Blīvums (20 °C)	Apt. 1,01 g/cm ³
Smarža	Raksturīgs
konservējošs līdzeklis	IPBC (3-Jods-2-propinilbutilkarbamāts)

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Sertifikāti

- [French VOC Emission Test](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline SW-935 \(3786\)](#)
- [Induline ZW-502i \(1633\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-507i \(1636\)](#)
- [Induline ZW-420 \(3902\)](#)
- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline LW-721/05 \(5105\)](#)
- [Induline LW-722 \(5100\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Sagatavošanās darbam

- **Prasības attiecībā uz pamatni**

Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem, sausai, bez taukiem, bez atdalošām vielām un pienācīgi sagatavotai.

Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%


Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%
- **Sagatavošana**

Ja nepieciešams, impregnējiet mazāk izturīgu koksni ar koksnes aizsardzības līdzekli* (*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!).

Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes materiāliem ārpus telpām”.



Apstrāde



■ Apstrādes nosacījumi

Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +15 °C līdz maks. +30 °C.

Relatīvais mitrums 40% - 80%

Rūpīgi samaisiet materiālu, dariet to arī apstrādes laikā vai pēc darba pārtraukumiem. Kvalificēti speciālistu uzņēmumi: krāsošana, iegremdēšana, laistīšana, izsmidzināšana. Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,3 - 1,8 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 1,5 - 2,5 bar. Ja krāso ar smidzinātāju, izmantojot krūzes pistoli, pārmērīga uzklāšana ir obligāta.

Kodināšana šajā procesā nav iespējama.

Pēc žūšanas uzklājiet papildu pārklājumus.

Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Norādījumi par apstrādi



Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes. Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdeni šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus iekrāsojumus.

Koksnēm, kurās ir mieces skābe, veiciet piespiedu žāvēšanu.

Uz Accoya, ozola un kastaņkoka optimāli noteces rezultāti tiek sasniegti, ja pH vērtība ir 9,0-9,5; tas atbilst 0,3-0,5% VP 20829 piedevas pievienošanai.

Ja viskozitāte palielinās iztvaikošanas dēļ, tā jākompensē ar ūdeni (mērķa viskozitāte: plūsmas laiks aptuveni 23 - 27 s ISO kausā 3 mm).

Lai uzlabotu darba gaitu nelabvēlīgos apstākļos (paaugstināta temperatūra, zemāks gaisa mitrums), atšķaidiet, pievienojot līdz 10% ūdens. Izlīdziniet iztvaikošanas dēļ radušos zudumus, pievienojot ūdeni.

Ja apliešanas iekārtā veidojas putas, iesakām pievienot 0,2-1,0% VP 9325 putošanos mazinošu līdzekli, stipruma pakāpe 2.

Ieteikumus par līdzekļa uzklāšanu dažāda veida koksnei, apstrādājot logus un ārdurvis, varat atrast, izmantojiet sistēmas meklētāju mūsu mājas lapā www.remmers.de.

■ Žūšana

Pārkrāsojams: pēc aptuveni 2,5 stundām

(ar 23°C und 50 % r.m.)

Var krāsot ar paātrinātu žūšanu: pēc aptuveni 90 minūtēm

(20 minūtes pilēšana / 50 minūtes žūšanas fāze (35 - 40 °C) / 20 minūtes dzesēšanas fāze)

■ Izmantošanai

Gatavs lietošanai.

Ja nepieciešams, ar ūdeni (maks. 10%)

Norādījumi

Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

Ņemiet vērā norādījumus atgādnēs „Iegremdēšanas vannu un apliešanas iekārtu kopšana un apkope” un „Norādījumi par darba higiēnu”.

Darba instrumenti/tīrīšana



Sukas, iegremdēšanas baseini, laistīšanas sistēmas, smidzināšanas sistēmas, krūzes pistole


Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu tīrīšanas līdzekli.



Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/ glabāšanas laiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 12 mēneši.



Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora kombinēts filtrs A /P2 un aizsargbrilles. Valkāt piemērotus aizsargcimdus un apģērbu

Utilizēšanas norādījumi

Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par biocīdajiem produktiem

Satur kā "apstrādāts produkts" biocīdo produktu (plēves aizsardzības līdzekli) ar biocīdajām aktīvajām vielām 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts, lai aizsargātu plēvi no mikroorganismu (aļģu, pelējuma uc) invāzijas. Noteikti ievērojiet apstrādes norādījumus!
*Rūpīgi izmantojiet biocīdus saturošus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo krāsu direktīvu (2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.



Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcija, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.