



## Induline GW-360

Watergedragen, transparante grondering met filmconservering



Kleur	Leverbaar						
	Aantal per pallet	672	96	22	4	1	1
	<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>0,75 l</b>	<b>5 l</b>	<b>20 l</b>	<b>120 l</b>	<b>600 l</b>	<b>1000 l</b>
	Verpakkingstype	bus	bus	bus	plastic vat	plastic container	plastic container
	Verpakkingscode	01	05	20	68	63	61
	<b>art.nr.</b>						
kleurloos	3201		■	■	■		
grenen (RC-250)	3203		■	■			■
teak (RC-551)	3204		■	■			
afrorosia (RC-450)	3206		■	■			
wengé (RC-770)	3207				■		
hemlock (RC-150)	3275				■		
eiken (RC-350)	3276		■	■			
noten (RC-652)	3277		■	■			
palissander (RC-750)	3278				■		
speciale kleuren	3202	■	■	■	■	■	■


### Verbruik

80 - 120 ml/m<sup>2</sup> per laag

Afhankelijk van de verwerkingsmethode, houtsoort en houtoppervlak.



### Toepassing



- Hout buiten
- Naald- en loofhout
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. ramen en deuren (inclusief de binnenzijde)
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
- Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
- Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur
- Niet geschikt voor vloeren
- Voor de professionele verwerker.

### Eigenschappen



- Uitstekende (natte) hechting
- Goede poriënvernetting
- Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten
- Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout
- Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
- Weersbestendig

### Technische gegevens

Uitlooptijd s in ISO Cup 3	24 - 26
Bindmiddel	Acrylaat- / alkydhars
Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
Geur	Karakteristiek

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Certificaten

- French VOC Emission Test



#### Extra informatie

- [Pflege und Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen](#)
- [Hinweise zur Betriebshygiene](#)

#### Mogelijke systeemproducten


- [Induline SW-900\\* \(3776\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline LW-715E \(1798\)](#)
- [Induline LW-725 \(3941\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)
- [Induline DW-691 \(3070\)](#)
- [Induline SW-935 \(3786\)](#)
- [Induline ZW-502i \(1633\)](#)
- [Induline ZW-504i \(3453\)](#)
- [Induline ZW-507i \(1636\)](#)
- [Induline ZW-420 \(3902\)](#)
- [Induline LW-720 \(3996\)](#)
- [Induline LW-721/05 \(5105\)](#)
- [Induline LW-722 <sup>\[eco\]</sup> \(5100\)](#)
- [Induline NW-740/05 \(7920\)](#)

\*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.  
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!

#### Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**  
Het houtoppervlak moet vet-, vuil- en stofvrij zijn, vrij van stoffen die de applicatie nadelig beïnvloeden en vakkundig goed voorbereid zijn.  
Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%  
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%
- **Vorbereidingen**  
Indien nodig, niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel \* impregneren (\*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken).  
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!).  
BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

#### Verwerking



- **Richtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15 °C tot max. +30 °C.  
Relatieve luchtvochtigheid 40 % - 80 %.  
  
Het product goed omroeren, ook tijdens de verwerking en na werkpauses.  
Gekwalificeerde specialisatie bedrijven: schilderen, dompelen, vloeien, spuiten.  
Doorstroombekerpistool: mondstuk: 1,3 - 1,8 mm, verstuivingsluchtdruk: 1,5 - 2,5 bar.  
In de spuittoepassing met het spuitpistool is een overmatige volgorde absoluut noodzakelijk. Een beitsing is in dit proces niet haalbaar.  
Na droging verdere behandelingslagen aanbrengen.  
Aangebroke verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

#### Applicatie



- Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen. Alvorens technisch gemodificeerde houtsoorten en materialen op houtbasis te coaten, moeten een proefcoating en een geschiktheidstest voor het gewenste toepassingsgebied worden uitgevoerd.  
Bij eikenhout kunnen door houtinhoudstoffen met waterverdunde lazuren donkere verkleuringen ontstaan.  
Bij tannine zuurhoudende houtsoorten geforceerd drogen.  
Op accoya, eik en kastanje worden optimale resultaten worden bereikt bij een pH van 9,0 - 9,5, dit komt overeen met een toevoeging van 0,3-0,5% VP 20829 additief.  
Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangviscositeit te bereiken uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm).  
Voor een betere werking onder ongunstige omstandigheden (verhoogde temperaturen, lage luchtvochtigheid) tot 10% met water verdunnen. Verdampingsverliezen compenseren door toevoeging van water.  
In het geval van schuimvorming in het 'flow-coat' systeem wordt een toevoeging van 0,2-1,0% VP 9325 Ontschuimer Sterkte 2 aanbevolen.  
Aanbevelingen van verfsystemen specifiek gericht op houtsoort voor het behandelen van ramen en buitendeuren vindt u op onze website: [www.remmers.be](http://www.remmers.be)
- **Droging**  
Overschilderbaar: na ca. 2,5 uur  
(bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)  
  
Overschilderbaar bij geforceerde droging: na ca. 90 minuten  
(20 minuten aflektijd / 50 minuten droogtijd (35 - 40°C) / 20 minuten afkoeltijd)
  - **Verdunning**  
Verwerkingsklaar, indien nodig met max. 10% water verdunnen.




**Opmerking** Bij geschaafd larikshout en in het bijzonder harsachtig naaldhout kan de hechting en de weersbestendigheid van de coating worden verminderd, vooral bij horizontale boomringen, takken en harsrijke houtzones. Hier moeten kortere onderhouds- en renovatie-intervallen worden verwacht. Dit kan alleen worden verholpen door voorverwarmen of zeer grof schuren (P80). Bij deze houtsoorten zijn aanzienlijk langere onderhouds- en renovatie-intervallen te verwachten wanneer het hout gezaagd wordt.  
Raadpleeg technische merkbladen "Verzorging&Onderhoud van dompelbaden en Flow-Coat systemen" en "Instructies voor bedrijfshygiëne".

**Gereedschap / reiniging** Kwast, dompelbak, flowcoater, spuitinstallatie, bekerpistool  
Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.



**Opslag / houdbaarheid** In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens 12 maand.



**Veiligheidsvoorschriften** Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen** Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

**Afval** Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

**Biocide richtlijnen** Bevat als "behandeld voorwerp" een biocide product (verduurzamingsmiddel) met de biocide werkstof 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat ter bescherming van de filmlaag tegen aantasting door microbiële organismen (algen, schimmel, etc.). Altijd de verwerkingsvoorschriften in acht nemen!  
\*Houtbeschermingsmiddelen veilig verwerken.  
Vóór gebruik steeds het etiket en de productinformatie lezen!

**VOS volgens Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)** EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): max. 130 g/l (2010). Dit product bevat <130 g/l VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.