



Aqua KWP-841-Pâte pigmentaire à base de chaux

Préparation pigmentaire à base aqueuse pour obtenir un effet décoratif sur bois


Type de signification	Disponibilité	
	Nombre/palette	672
	Unités de conditionnement	0,75 l
	Type de conditionnement	Seau métal
	Clé de fermeture	01
	Art. n°	
blanc	3210	■
couleurs spéciales	3211	■

Consommation

Env. 60 - 120 ml/m² en fonction de l'effet souhaité



Domaines d'application



- Bois à l'intérieur
- Mobilier & aménagement d'intérieur
- Planchers et escaliers en bois
- Bois de conifères structuré
- Pour le bois à larges pores comme chêne et frêne
- Produit réservé à l'usage des professionnels

Propriétés



- Prêt à utiliser
- Coloration intense
- Faible odeur
- Long temps ouvert, pour une mise en œuvre sans reprise (sur grandes superficies)
- Séchage rapide à cœur
- Légèrement ponçable

Caractéristiques techniques

Densité (20°C) Env. 1,13 g/cm³

Les valeurs ci-dessus sont des données caractéristiques typiques du produit et ne peuvent pas être considérées comme spécifications du produit.

Produits du système

- Vernis clair PUR
- Vernis clair Aqua



Préparation du travail

■ Exigences du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière, de toutes substances polluantes, et avoir été préparé dans les règles de l'art.

Humidité du bois: 8-12%

■ Traitement préliminaire

Brosser les pores.


Structurer le bois de conifères.

Si on utilise des vernis PUR ou Aqua avec une coloration, on doit lasurer avec qua KB-004, Aqua BB-007 ou Aqua PB-006. Après prétraiter avec le système de vernis souhaité jusqu'à la saturation.

Si on utilise HWS-112 comme scellement, on doit appliquer une couleur avec OB-008.

Après, prétraiter avec HWS-112.

Mise en oeuvre



■ Directives

Température du matériel, de l'air et du support: entre +18 et +25°C.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau, au rouleau et par pulvérisation

Pistolet à gobelet: Buse: 2 - 2,5 mm. Pression de pulvérisation: 2 – 3 bar.

Appliquer à la spatule ou essuyer.

Éliminer les résidus après séchage par ponçage intermédiaire P240-320.

Scellement avec un produit de système approprié.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Applications



Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.

■ Séchage

Recouvrable: après env. 1h

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

■ Dilution

Prêt à utiliser

Outils / nettoyage




Pistolet à godet, chiffon en coton non pelucheux, spatule à ressort, rouleau d'étanchéité avec microfibres, pinceau acrylique.

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, avec de l'eau ou avec le Nettoyant concentré Aqua RK-898.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Conservation



Minimum 12 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementation

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.



Equipements de protection personnelle

Pour la mise en œuvre par pulvérisation, le port d'un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules P2 et des lunettes de protection est nécessaire.

Elimination

Les résidus de produits plus importants doivent être éliminés dans leur emballage d'origine conformément à la réglementation en vigueur. Les emballages entièrement vides doivent être recyclés. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas jeter à l'égout. Ne pas déverser dans les égouts.

Teneur en COV selon directive Decopaint (2004/42/EG)

Limite européenne pour ce produit (cat. A/e): au max. 130 g/ (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Les indications contenues dans cette fiche technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes.

L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur.

Vous disposez des conditions générales de vente. Si vous ne les avez plus, vous pouvez demander un nouveau exemplaire, vu que nous livrons seulement sous ces conditions.