



## Aqua KWP-841-Kalkpasta

Watergedragen pigmentpreparaat voor een decoratief effect op hout

| Kleuren | Leverbaar                    |                 |
|---------|------------------------------|-----------------|
|         | Aantal per pallet            | 672             |
|         | <b>Grootte / hoeveelheid</b> | <b>0,75 ltr</b> |
|         | verpakking                   | bus             |
|         | verpakkingscode              | 01              |
|         | <b>art.nr.</b>               |                 |
| wit     | 3210                         | ■               |

### Verbruik

Ca. 60 - 120 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van het gewenste effect



### Toepassing



- Hout in binnentoepassingen
- Meubelen en interieurbouw
- Houten vloeren en trappen
- Gestructureerd naaldhout
- Houtsoorten met grove poriën zoals eiken of essen
- Voor de professionele verwerker

### Eigenschappen



- Gebruiksklaar
- Intense kleur
- Milde geur
- Lange open tijd voor een verwerking zonder aanzetten (op grote oppervlakken)
- Snelle doordroging
- Licht te schuren

### Technische gegevens

Dichtheid (20°C) ca. 1,13 gr/cm<sup>3</sup>

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Aanvullende informatie

- [Duurzaamheidsblad](#)
- [Informatieblad duurzaamheid](#)

### Mogelijke systeemproducten

- [HWS-112-Hardwax-sealer \(1826\)](#)
- [Spatel met veer \(4788\)](#)
- [PUR Blankelakken](#)
- [Aqua Blankelakken](#)



## Werkvoorbereiding

### ■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.  
Houtvochtgehalte: 8 - 12%

### ■ Voorbereiding

Poriën uitborstelen.


Naaldhout structureren.

Bij gebruik van PUR- of Aqua-Lakken op een aangekleurde ondergrond, de ondergrond met Aqua KB-004, Aqua BB-007 of Aqua PB-006 beitsen. Vervolgens met het gewenste laksysteem verzadigend gronden.

Bij gebruik van HWS-112 als sealer op een aangekleurde ondergrond, dan eerst met OB-008 beitsen.

Vervolgens met HWS-112 gronden.

## Verwerking



### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18 °C tot max. +25 °C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten, rollen, spuiten.

Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.

Plamuren of vegen.

Restant na droging verwijderen door tussendoor te schuren P 240 - 320.

Afwerken met een geschikt systeemproduct.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

### ■ Droging

Overschilderbaar: na ca. 1 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

### ■ Verdunning

Klaar voor gebruik

## Gereedschap / reiniging



Vloeibekerpistool, pluisvrije katoenen doek, plamuurmes, roller met microvezelbekleding, acrylkwast

Gereedschap direct na gebruik met water respectievelijk Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Remmers gereedschap

#### ➤ Spatel met veer (4788)

## Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

## Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

### VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/e): max. 130 gr/ltr (2010).  
Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.