Aqua NTL-420/05-Natureffekt-Treppenlack

Vysoko pevný, oteruvzdorný jednozložkový lak pre prirodzený efekt dreva

Odtieň	Dostupnosť		
	Počet kusov na palete	96	22
	Balenie	**5 l**	**20 l**
	Druh balenia	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	05	20
	Číslo výrobku		
bezfarebný	3221	■	■

Spotreba

100 - 150 ml/m² na jednu vrstvu náteru



Oblasti použitia



- Drevo v interiéri
- Vhodný najmä pre svetlé dreviny: dub, javor, jaseň, hruška, smrek, borovica
- Základný a vrchný náter
- Masívne a dyhované drevo
- Drevené schodiská
- Obývací & spálňový nábytok
- Vnútorné vybavenie: napr. panely, lišty, obloženia & interiérové dvere
- Ako sklenený lak pre saténový efekt (v kombinácii s Aqua VGA-485).
- Pre profesionálne použitie

Vlastnosti výrobku



- Na povrchy podobné surovému drevu
- Rýchle schnutie
- Vynikajúca plnivosť (už po dvoch vrstvách)
- Spracovanie aj na zvislých plochách
- Nevytvára penu ani na zvislých plocháchh
- Odolný proti oderu & poškriabaniu
- Nevŕzga
- Odolnosť proti chemikáliám: DIN 68861, 1B (okrem alkoholu)
- Dobre odolný proti mnohým bežne dostupným krémom na ruky
- Protišmyková "R10" podľa DIN 51130: 2014
- Veľmi nízky sklon k vyleštenia
- Nehorľavý
- 2K-Ready: zvýšenie chemickej odolnosti, odolnosti proti poškriabaniu a oderu, priľnavosti k sklu pridaním 2% Aqua VGA-485

Informácie o výrobku

Spojivo	Akrylátová / PU disperzeia
Hustota (20 °C)	Cca 1,03 g/cm³
Zápach	Typický, po zaschnutí bez zápachu

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti produktu a neznamenajú záväznú špecifikáciu produktu.

Certifikáty

- **DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov"**
- **Rutschhemmend "R10" gemäß DIN 51130:2014-02**
- **Klassifizierung des Brandverhaltens gemäß DIN EN 13501-1 (C-s1, d0)**

Ďalšie informácie

- **Návod na ošetrovanie lakovaných podláh a schodov**
- **Hinweise zur Verwendung von Wasserlacken im Treppenbau**
- **Nachhaltigkeitsdatenblatt**

Systémové produkty

- **Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)**
- **Aqua Beizen**

Prípravné práce

Požiadavky na podklad
Podklad musí byť správne odborne pripravený, čistý, bez prachu, suchý, bez mastnôt a bez uvoľnených nečistôt.
Vlhkosť dreva: 8-12%

Príprava podkladu
Mastné a živicovité drevo/podlahy umyte prípravkom WV-891 alebo V-890. Pri práci v interiéri použite UN-894. Nechajte rozpúšťadlo dobre vyprchať.
Sklo vyčistite pomocou prostriedku V-893.
Pokiaľ si želáte farebný výsledok, podklad je potrebné namoriť moridlami Aqua KB-004, Aqua BB-007 alebo Aqua PB-006.

Spracovanie

Podmienky pri spracovaní
Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +18 °C až do max. + 25 °C.

Materiál dôkladne premiešajte.
Striekanie
Nádobková pištoľ: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.
Striekanie Airless: tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 120 bar.
Striekanie Airmix: tryska: 0,23 - 0,28 mm, tlak materiálu: 80 - 100 bar, tlak rozprašovaného vzduchu: 1,2 - 2 bar.
Druhý náter urobte po uschnutí a medzibruse (P240-320).
Vzhľadom k extrémne odolnému povrchu je treba počítať s kratšou životnosťou brusiva. Odporúča sa zvoliť brusivo s vysokým stupňom tvrdosti.
V prípade potreby postup zopakujte.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie pri spracovaní

Kompatibilitu s podkladom, priľnavosť a farebný odtieň je potrebné skontrolovať na skúšobnej ploche
Tento produkt má pri použití na schodiskách prívlastok "nevŕzga". Predpokladom na to je však správne a odborné zhotovenie schodov (konštrukcia, presnosť lícovania, vlhkosť dreva).

Sušenie
Suchý proti prachu: po cca 45 minútach
Pretierateľný: po cca 2 - 3 hodinách
Stohovateľný: po sušení cez noc
Hodnoty overené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

Riedenie
Pripravené k použitiu, v prípade potreby zriedťe s max.5% vody.

Upozornenie

DIN EN 71-3 "Migrácia určitých prvkov":
Tento výrobok spĺňa limity pre migráciu ťažkých kovov do detských hračiek podľa normy DIN EN 71-3 a spĺňa tak jednu z viacerých ďalších požiadaviek na bezpečnosť detských hračiek podľa smernice EÚ o hračkách (2009/48/ES).
Dodržujte "Návod na ošetrovanie lakovaných podláh a schodov".

Pracovné náradie / čistenie

Striekacie zariadenie Airless-, Airmix, nádobková pištoľ

Ihneď po použití dôkladne očistite náradie pomocou vody alebo Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

Skladovanie



V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

Bezpečnosť

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.

Osobné ochranné pomôcky

Pri striekaní použite respirátor s kombifiltrom min. triedy A/P2 a ochranné okuliare. Používajte vhodné ochranné rukavice a odevy.

Upozornenie na likvidáciu odpadu

	Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.
Biocídny prípravok	Obsahuje biocídny prípravok (konzervačný prostriedok pre výrobky v plechovom obale) s biocídnymi účinnými látkami CMIT/MIT (3:1) na ochranu obsahu nádoby pred znehodnotením mikrobiálnymi organizmami (baktérie, kvasinky atď.). Bezpodmienečne dodržiavajte upozornenia pri spracovaní!
Obsah VOC podľa smernice Decopaint (2004/42/EG)	EÚ limitná hodnota pre tieto výrobky (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných pracovných podmienok, použitých materiálov a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky individuálne prípady. Preto v prípade pochybností doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú vhodnosť alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému účelu, je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu nahradzuje posledné vydanie Technického listu.