



UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv

Adalékanyag a kiválasztott lakkok kiválasztott fémeken történő tapadásának javítására

Elérhetőség	
Mennyiség raklaponként	880
Kíszerelés	0,5l
Göngyöleg típusa	műa. kanna
Göngyölegkód	84
Terméksz.	
3249	■

Alkalmazási területek



- Oldószeralapú és vízbázisú lakkokban
- Alumínium, nemesfém, horganyzott acél, fekete acél
- Más alapfelületeken előzetes vizsgálatot kell végezni!
- Alapozó a MultiSilhez nem nedvszívó alapfelületen
- Professzionális felhasználóknak

Tulajdonságok

- Jelentősen növeli a különböző lakkok tapadását a kiválasztott fémekre
- 50%-kal lerövidíti a 2K-lakkok feldolgozási idejét

Termékk jellemzők

Sűrűség (20 °C) kb. 0,95 g/cm³

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Rendszerfelépítésben együtt használható termékek


- **MultiSil (7380)**
- **PUR SL-212-Schichtlack (1970)**
- **Aqua TL-412-Treppenlack (2372)**
- **Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller [lac] (3265)**
- **PUR IF-235-Isolierfüller (3218)**
- **Aqua CL-440-Colorlack (3802)**
- **PUR CL-24X-Colorlacke**

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és elválasztó hatású anyagoktól mentes és szakszerűen előkészített.

Előkészítés



Keverési arány

10% a használatra kész lakkhoz

Használat előtt fel kell rázni.

A Remmers által szabadalmaztatott keverőszárral kell a lakkba keveréssel bedolgozni.

A PUR-lakkok feldolgozási ideje kb. 50%-kal lerövidül.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag, a környezet és az alapfelület hőmérséklete: min. + 18 °C és max. + 25 °C.

Alapozóként történő alkalmazás:

Hígítás nélkül, vékony rétegben, puha és szőszmentes kendővel kell felhordani.

A MultiSil közvetlenül, kiszellőzési idő nélkül is alkalmazható, de legkésőbb egy óra után fel kell hordani. (20 °C/50% rel. párat.)

A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.



Feldolgozási tudnivalók

Mintafelület készítésével ellenőrizhető a kompatibilitás, a tapadás és a végleges színárnyalat. A vizeslakkok rozsdásodó acélokra történő felhasználása esetén a bevonat által rozsdafoltok alakulhatnak ki. Szükség esetén a megfelelő száradás és közttes csiszolás után a második lakkréteg alkalmazható. A második réteghez nem szükséges hozzákeverni a fémhez történő tapadást segítő adalékanyagot. Az adalékanyag hatására a színes lakkok színe csekély mértékben változhat. Alapozóként a MultiSilhez nem nedvszívó alapfelületen: be kell tartani a MultiSil alapozási táblázatot.

■ Száradás

A magasabb hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb általában meghosszabbítja a megadott időket.

Tárolás/eltarthatóság

Felbontatlan, eredeti göngyölegben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 6 hónapig.



Biztonság/előírások

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatosága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.