



Induline GW-360 WF

Vodou ředitelný, lazurovací základ



Odstín	Dostupnost
	Počet kusů na paletě 22
	Balení 20 l
	Typ balení plechový obal
	Kód obalu 20
	Číslo výrobku
speciální odstíny	3251 ■


Spotřeba

80 - 120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru

V závislosti na způsobu zpracování, druhu dřeva a na povrchu dřeva.



Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Pro jehličnaté a listnaté dřevo
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázdní, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Pro tvarově nestálé dřevěné dílce i jako tenkovrstvá lazura
- Nepoužitelný na podlahy
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Vynikající přilnavost (za mokra)
- Dobrá smáčivost pórů
- Připravený pro aplikaci máčením nebo poléváním
- Dobrá stékavost na hrubém a impregnovaném dřevu
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva

Údaje o výrobku

Doba výtoku s (20° C, ISO 3)	Cca 24 - 26
Pojivo	Akrylová/alkydová pryskyřice
Hustota (20 °C)	Cca 1,01 g/cm ³
Zápach	Charakteristický

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Další informace

- **Péče a údržba o ponorné nádrže a flutovací zařízení**
- **Poznámky k průmyslové hygieně**

Systémové produkty

- **Induline SW-900* (3776)**
- **Induline LW-700 (3400)**
- **Induline LW-715E (1798)**
- **Induline LW-725 (3941)**
- **Induline DW-601 Aqua Stopp (1725)**
- **Induline DW-691 (3070)**
- **Induline SW-935 (3786)**
- **Induline ZW-502i (1633)**
- **Induline ZW-504i (3453)**
- **Induline ZW-507i (1636)**
- **Induline ZW-420 (3902)**



- Induline LW-720 (3996)
- Induline LW-721/05 (5105)
- Induline LW-722 ^[eco] (5100)
- Induline NW-740/05 (7920)

*Používejte biocidy bezpečným způsobem.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravné práce


■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %

■ Příprava podkladu

Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.
Relativní vlhkost vzduchu 40 % - 80 %.

Materiál dobře promíchejte, i v době zpracování nebo po pracovní přestávce.

Kvalifikovaná pracoviště: natírání, namáčení, ponořování, stříkání

Pistole s pohárkem: tryska: 1,3 - 1,8 mm, tlak rozprašování 1,5 - 2,5 bar.

Při aplikaci stříkáním pomocí pistole s pohárkem je nutný přebytečný nános. Moření v tomto postupu není realizovatelné.

Po uschnutí proveďte další nátěry.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

V případě dubového dřeva se mohou objevit tmavá zbarvení v důsledku látek obsažených ve dřevě, které přicházejí do kontaktu s vodou ředitelnými disperzními laky.

U dřevin které obsahují třísloviny provádějte urychlené schnutí.

U dřevin accoya, dub a kaštan dosáhnete optimálního rozlivu při hodnotě pH od 9,0 do 9,5, to odpovídá přidání 0,3 - 0,5 % VP 20829 aditiva (0366).

V případě zvýšení viskozity odpařováním musí být provedeno doředění vodou (viskozita: doba výtoku cca 23-27 s ve výtokovém pohárku ISO 3 mm).

Pro lepší rozliv za nepříznivých podmínek (zvýšení teploty, nízká vlhkost vzduchu) zředte až 10 % vody. Ztráty z odpařování vyrovnejte přidáním vody.

V případě tvorby pěny v polévacím zařízení doporučujeme přidat 0,2-1,0 % VP 9325 odpěňovač st. 2 (3231).

Doporučené nátěrové skladby na okna a dveře podle druhu jednotlivých dřevin naleznete v aplikaci Systemfinder na www.remmers.de.

■ Schnutí

Přelakovatelný: po cca 2,5 hodinách
(při 23 °C a 50 % ot.h.)

Přelakovatelný při procesu řízeného/nuceného sušení: po cca 90 minutách (20 minut odkapání/50 minut fáze sušení (35 - 40 °C)/20 minut fáze chlazení).


■ Ředění

Připraveno k použití;
V případě potřeby s vodou (max. 10 %).

Upozornění

U hoblovaného modřínu a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.
Řiďte se návody k "Údržbě & ošetřování máčecích van a polévacích zařízení" a "Pokyny pro hygienu v provozu".

Nářadí / čištění




Štětec, polévací zařízení, máčecí vany, stříkací zařízení, pistole s pohárkem na tekutý materiál

Okamžitě po použití důkladně očistěte nářadí vodou nebo pomocí produktu Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Osobní ochranné pomůcky	Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.
Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/e): max. 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC
Kat. A/e 2010: 130g/l max.: 130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.