



## Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Mejora de las resistencias y de la adherencia del vidrio de lacas 1K-Aqua seleccionadas



Disponibilidad		
Cant. por palet	880	444
<b>Talla / Cantidad</b>	<b>0,5 l</b>	<b>1 l</b>
Tipo de envase	Lata metálica	Bidón
Clave de envase	84	01
<b>Artículo número</b>		
3256	■	■

### Campos de aplicación



- Para la producción de lacas de vidrio
- Diseño coloreado de los paneles traseros de cristal
- Mejora de la resistencia de la pintura
- Mobiliario y equipamiento de tiendas
- En lacas 1K aqua seleccionadas
- Para aplicadores profesionales

### Propiedades



- 2K-Ready: Mejora de la resistencia química y al rayado y la abrasión de lacas 1K seleccionadas.
- Mejora significativa de la adherencia de la pintura sobre vidrio
- Sin isocianatos
- Manipulación sin complicaciones
- No tiene vida útil (después de 8 horas la pintura vuelve a tener propiedades 1K)

### Datos característicos del producto

Densidad (20 °C)      Aprox. 1,01 g/cm<sup>3</sup>

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.

### Informaciones adicionales

- [Verarbeitungshinweise 2K-Ready Aqua Lacksysteme](#)


### Posibles productos del sistema

- [Aqua SL-418 Schichtlack \(5310\)](#)
- [Aqua NEL-419/05-Natureffektlack \(5309\)](#)
- [Aqua TL-412-Treppenlack \(2372\)](#)
- [Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfüller <sup>\[fac\]</sup> \(3265\)](#)
- [Aqua CL-440-Colorlack \(3802\)](#)
- [Aqua CL-445-Colorlack 4in1 \(3796\)](#)
- [SM-820-Strukturmittel \(1942\)](#)

### Preparación del trabajo

- Requisitos que debe cumplir el soporte  
La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, de grasa, de tensioactivos y debidamente pretratada.

### Preparación



**Proporción de mezcla**      2% en la pintura lista para usar


Mezclar con el material de revestimiento mezclando con el dispersador patentado.  
La mezcla es eficaz durante 8 horas.

### Elaboración

- Condiciones de aplicación  
Consultar la ficha técnica del material de recubrimiento utilizado.
- Cerrar bien los envases abiertos y consumir el producto lo antes posible.



Indicaciones para la aplicación	Aplicar una capa de prueba para comprobar la compatibilidad con el soporte y el efecto de color.
Estabilidad de almacenamiento / caducidad	Mín. 12 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.
Seguridad / normativas	Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada
Equipo de protección individual	Para la pulverización se requiera utilizar aparato de protección respiratoria con filtro combinado A /P2 y gafas de protección. Llevar guantes y ropa de protección adecuados
Eliminación	Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.



Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.